

Pinturas
Sensacolor®



MODELO
1200

ProPintor



4 años



Mate

Pintura Vinil Acrílica 1200 Mate

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Pintura emulsionada, elaborada a base de polímeros vinil acrílicos solubles al agua, cargas y aditivos. Cumple con la norma NMX-C-423-ONNCE-2019.

USOS Y BENEFICIOS:

Ideal para decorar y proteger superficies de yeso, cemento, concreto, block, ladrillo y mortero en espacios interiores y exteriores.

La favorita de los contratistas por su excelente relación calidad precio. Tiene un rendimiento extraordinario así como excelente poder cubriente, brochabilidad y nivelado.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme.
- Aplicar la segunda mano cuando la primera mano este seca al tacto o después de 60 minutos.

DILUCIÓN:

Agregar agua limpia hasta un máximo de 3 litros por cubeta (15%).

Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir. La dilución más adecuada es de 2 litros por cubeta (10 %).

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

VISCOSIDAD: 10,800 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.37 Kg. / litro mínimo

P.H.: 8.0 mínimo

SÓLIDOS EN PESO: 51 % mínimo

FINEZA DE MOLIENDA: 6 un. Hegman mínimo.

LAVABILIDAD: 15,000 ciclos mínimo

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 20 a 60 minutos
- 2da Mano: Seco al tacto o 60 minutos
- Curado final: 7 días

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 6 a 8 m² / lit. a dos manos en condiciones optimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

ACABADO: Mate.

COLORES: más de 760 con sistema de color.

DURACION: 4 años mínimo.

VIDA ÚTIL: 6 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón, Cubeta y Tambor.

