

Pinturas
Sensacolor®



MODELO
MAR

Yeso Marmoleado



5 - 10 años

YESO MARMOLEADO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento texturizado en pasta elaborado a base de polímeros acrílicos, materiales pétreos naturales, pigmentos, cargas y aditivos.

Fácil de aplicar y dar textura, de gran adherencia, muy resistente a la abrasión, es lavable, durable y decorativo. Es de acabado brillante y da tonos vetados dando una excelente imitación al mármol.

USOS:

Ideal para acabados decorativos sobre superficies lisas de yeso, concreto, mortero fino, tabla roca en espacios interiores y exteriores en condiciones de poca humedad o cambios bruscos de temperatura.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- NO DILUIR. El producto se envasa listo para usarse.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y polvo. Sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril 5x1 o 3x1.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible, el recubrimiento anterior.
- Aplicar con llana metálica o espátula dejando una capa uniforme lo más delgada posible según el grano utilizado.
- Pulir con espátula o llana de acero inoxidable hasta obtener el brillo deseado.
- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

MANTENIMIENTO:

Se pueden eliminar manchas lavando con un paño suave y un poco de agua y jabón, tratando de no lastimar la textura. En caso de que el producto pierda brillo, volver a pulir con llana o espátula.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 450,000 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.38 Kg. / litro mínimo.

P.H.: 8.5 mínimo.

SÓLIDOS EN PESO: 52% mínimo.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- | | |
|------------------|------------|
| • Al tacto | 60 minutos |
| • Endurecimiento | 24 horas |
| • Curado final | 20 días |

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 1.0 a 2.0 m² por litro.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

DURACION 3 años mínimo.

COLORES: Mas de 400 con sistema de color.

VIDA ÚTIL: 10 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 6 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

