



## HOJA TÉCNICA DE TIRA MINIEXTRUDER

La tira miniextruder es fabricada con caucho natural, resinas hidrocarbonadas, negro de humo, aceite de proceso y acelerantes, esta cubierta con una solución antiadherente a base de estearatos, su presentación es en verde (sin vulcanizar) enrollada en un carrete circular. Su uso es para rellenar cavidades o piquetes de clavo en el casco de la llanta los cuales deben estar saneados, cementados y libres de polvo o cualquier contaminación, se requiere de una pistola para aplicación la cual debe trabajarse entre 90 – 100°C.

CLASIFICACION	IDENTIFICACION	TEMPERATURA DE TRABAJO	CADUCIDAD	COLOR DE POLIETILENO
Baja	CR 100- MIN	100 °C	5 MESES	Azul
Media	CIN-MIN	120 °C	5 MESES	Azul
Alta	CAL-MIN	150 °C	6 MESES	Rojo

CAL-155

PROPIEDADES FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	METODO DE PRUEBA	COJINES
Tensión a la ruptura	Psi	ASTM D-412	2800.00 Mínimo
Elongación	%	ASTM D-412	500.00 Mínimo
Modulo a 300%	Psi	ASTM D-412	900.00 Mínimo
Dureza Shore-A	Grados	ASTM D-2240	53 – 61
Gravedad Especifica	gr/cm3	ASTM D-297	1.10 - 1.13

Debe almacenarse a una temperatura entre 18 y 24°C preferentemente, debe permanecer el interior de la caja, evitar los rayos solares directos, evitar almacenar cerca de cualquier fuente de calor. La exposición por periodos prolongados de tiempo arriba de 25 °C reduce la vida útil de almacenado (caducidad).

**IMPORTANTE:**

Se entiende que la información y los datos de este documento son precisos y que han sido compilados a partir de fuentes aceptadas como confiables, por parte de nuestros proveedores. Se ofrecen para su consideración, investigación y verificación. Los métodos y resultados que deriven, de la revisión y comparación de la información o los datos presentados, son responsabilidad única y exclusiva de quien los realiza. El comprador asume todos los riesgos por su utilización, almacenamiento y manejo de este producto de conformidad con las leyes y regulaciones federales, estatales, aduanales y locales. H.B. PLUS BANDAMATIC NO ASUME GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA PRECISIÓN O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

H.B. PLUS BANDAMATIC no será responsable por demandas relacionadas por el uso o la confiabilidad de la información y los datos contenidos en este documento por parte de cualquier persona independientemente de si se demanda por la falta de precisión, de totalidad o por inducción a error.

Esta información se refiere al producto designado o referenciado y puede no ser válida para dicho producto, cuando es utilizado en combinación con cualquier otro producto, material o en cualquier proceso posterior a la fabricación del mismo producto.



57 313 6441655 - 57 3218001463