



ESTUCOTRIO REVOQUE LISTO PARA ENLUCIR PAREDES DE GRAN PLASTICIDAD Y ALTA RESISTENCIA

Estuco plástico extrablanco, listo para aplicar en acabados finos o rellenos.
Uso en interior o exterior



Productos de calidad:



ESTUCOTRÍO REVOQUE

Uso en interior o exterior

ESTUCOTRÍO REVOQUE, es un estuco listo de color Extra Blanco, que se presenta como polvo fino modificado con polímeros que le confieren gran plasticidad y excelente dureza para dar terminado liso y uniforme a interiores y exteriores.



VENTAJAS

- Estuco listo altamente manejable
- Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua
- Acabado uniforme y suave textura
- Control de consumo en la obra
- Menos desperdicio por su fácil rehidratación
- Igual resistencia en interiores y exteriores
- Debido a su color BLANCO ahorra consumo de pintura
- Una vez seco tiene alta dureza



USOS

Como revestimiento para acabado sobre pañetes, concreto, ladrillo común, ladrillo de arena y láminas de fibrocemento, y superficies niveladas en general. Después de aplicado recibe fácilmente pintura.



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Limpie la superficie por medios mecánicos, y déjela completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño). Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un recipiente limpio vierta tres partes de ESTUCOTRÍO REVOQUE con una parte de agua para obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Mezcle bien para obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN:

Aplique una primera capa de ESTUCOTRÍO REVOQUE en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.

Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la segunda capa de ESTUCOTRÍO REVOQUE en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que corrija las imperfecciones y empareje la colocación. Ejerza poca presión para que el producto se adhiera sobre la superficie y evitar porosidades.

Inmediatamente seca la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida y de el acabado final según lo requiera.

**PRECAUCIONES**

El tiempo de almacenamiento para ESTUCOTRÍO REVOQUE es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

**CONSIDERACIONES AMBIENTALES**

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VOC (Teórico)
ESTUCO REVOQUE	Polvo	0 g/L
(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda		

**RECOMENDACIONES**

Estuque con ESTUCOTRÍO REVOQUE sobre pañetes o repellos que tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas.

Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo durante 36 horas.

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Presentación	25 Kg
Color	Blanco
Aspecto	Polvo fino
Densidad aparente	0.90 gr/cc
Agua de Amasado	Aprox 12 L por bolsa de 25 Kg.
Rendimiento	1.5 kg./ m ²
Vida en el recipiente	45 minutos



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para ESTUCOTRÍO REVOQUE es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

Productos de calidad:

