



Preparado  
para todo

Acabado de máximo rendimiento

Bona Traffic HD



# Acabado de máximo rendimiento

## Bona Traffic HD

Bona, empresa líder en el mercado en productos para pisos de madera, una vez más eleva los estándares de calidad con la introducción de un nuevo acabado acuoso 100% poliuretano de dos componentes desarrollado para satisfacer la demanda más extremas en pisos de madera que están sometidos a un nivel de tráfico extremo. Con una mejora en cuanto a su comportamiento, el nuevo Bona Traffic HD ofrece una mejor resistencia pasadas las 24 horas.

Con un 40% menos en COV ( Contenido Orgánico Volátiles ) en comparación a el clasico Bona Trafficless VOC, Bona Traffic HD refleja el compromiso que Bona posee a largo plazo de trabajar hacia el desarrollo de productos más sostenibles. Estableciendo una nueva definición de un acabado de máximo rendimiento para instaladores profesionales, Bona Traffic HD es el acabado del futuro.



### Características

Bona Traffic HD está diseñado para durar y garantiza una durabilidad excepcional para áreas con un tránsito extremadamente elevado.

- Pisos con un tránsito elevado: aeropuertos, hoteles, centros comerciales, etc.

### Ventajas claves

- Extrema durabilidad
- Procesos de curación mas rápida Early – pudiendo usar el lugar pasadas las 24 horas después de aplicada la ultima capa
- Bajo COV < 5%
- Extremado bajo olor
- No amarillea la superficie
- aprobado por DIBT

### Ventajas para el profesional

- Un rápido curado ahorra un tiempo para profesionales y clientes finales
- Se mejora considerablemente las condiciones de trabajo

### Technical Data

Tipo de acabado:	Acabado acuoso 100% poliuretano de 2 componentes
Contenido de sólidos:	~32%
COV:	max 52g/litro (incl. hardener)
Resistencia al desgaste:	Aprox. 1-2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Satinado:40-45%, Mate 20-25%, Extra Mate ~10%
Mezcla:	1 part Bona Traffic HD Hardener to 10 parts Bona Traffic HD
Vida útil de la mezcla:	4 horas a 20°C (se acorta si la temperatura es mas mayor)
Dilución:	Si se requiere, diluir con un 4% Bona Retarder para un mayor tiempo abierto
Tiempo de secado hasta pulido / lijado o aplicación de nueva capa de acabado:	- Seco en 2-3 horas* - Uso total: 24 horas* - Dureza 100%: 5 dias* *bajo condiciones normales, 20°C/60% R.H.
Tasa de aplicación:	8-10 m <sup>2</sup> /litro (120-100g/m <sup>2</sup> ) por capa
Seguridad:	Acabado: Sin Clasificar Endurecedor: Clasificado (ver Hoja de Datos de
Seguridad) Limpieza:	Utilizar agua. Material seco puede ser removido con acetona.
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en envase original cerrado
Almacenamiento / Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte.
Embalaje:	3 x 4.95 litros incl. hardener, (36 cajas por palet) Inc. endurecedor