

TECHNICAL DATASHEET

Numaxx - euroconcept - Collection – Stone Powder Composite (SPC) Vinylflooring

Update: August 19, 2022


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	Numaxx SPC euroconcept
Product standard / Produktenorm / Standard produit	-	EN ISO 10582 Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Industrial: 42 Commercial: 33
Total weight / Flächengewicht / Poids total	EN ISO 23997	8'960 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dimensionen / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1230x228mm Box: 6 planks / 1.683m ² Pallet: 60 boxes / 101.0m ²
Locking system / Klickverbindung / Type de clic	-	Uniclic
Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein	-	Yes / Ja / Oui
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	Numaxx SPC euroconcept
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0,10 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	EN 425	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / MöbelfüÙe / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN 433	≤ 0,03 mm
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-802	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R9 - very secure DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN 423	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN 12524	0,032 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible max. 27°
ENVIRONMENT	STANDARD	Numaxx SPC euroconcept
Toxicity / Toxizität / Toxicité	EN 71	Non Toxic
AbBB/Dibt low VOC emission class - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	IU-Sign/-Zeichen/-symbole	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde	EN 717-1	Formaldehyde-free / Formaldehydefrei / Sans formaldehyde
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%
WARRANTIES	-	Numaxx SPC euroconcept
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	35 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans
FEATURES / EIGENSCHAFTEN / FONCTIONNALITÉ	-	Numaxx SPC ultracore

euroconcept


premium rigid floors




**MORE THAN JUST A 100%
WATERPROOF FLOOR.**



EN Superior abrasion and scratch resistance
DE Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
FR Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures



EN Suitable for underfloor heating
DE Geeignet für Bodenheizung
FR Compatible sur sol chauffant



EN Attached 1.0mm IPXE underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections
DE Die aufkaschierte 1.0mm IPXE-Unterlage bietet eine hohe Tritt- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenunebenheiten
FR La sous-couche en IXPE de 1,0 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier




EN Wood grain structure for the most authentic real wood effect
DE Holz-Struktur für den authentischen Echtholz-Effekt
FR Structure à pores pour effet bois véritable authentique




EN 100% WATERPROOF
DE 100% WASSERFEST
FR 100% RÉSISTANT À L'EAU




EN Phtalate free
DE phtalatrei
FR sans phtalate



EN No acclimatization necessary
DE Keine Akklimatisierung nötig
FR Pas besoin d'acclimatation



EN Dimensionally stable
DE Formstabil
FR Dimensionnellement stable



EN Easy & fast to install - installation on any hard surface
DE Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden
FR Pose facile, compatible toutes les sol dur

UNICLIC®

Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/J.J.S. patent nr. 6,006,486

www.numaxx.ch

NuMaxxFloors
 INNOVATION & DESIGN