



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: ESPECIALIDADES
PRODUCTO: PIRME ESMALTE TRÁFICO EL300

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLES, CARRETERAS. Y VÍAS DE TRÁFICO, ASFÁLTICAS Y DE CONCRETO.

DESEMPEÑO: RECUBRIMIENTO AHULADO DE ALTA DURACIÓN A LA INTEMPERIE Y AL DESGASTE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: SEMI-MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, AMARILLO Y NEGRO.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 5 MINUTOS, AL MANCHADO- 20 MINUTOS, DURO- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 28 A 33 mts. LINEALES CON FRANJAS DE 10 cm. DE ANCHO, SOBRE SUPERFICIES LISAS. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

SOLIDOS POR PESO %: 65-0 – 68.0

DUREZA: HB

VISCOSIDAD: 65-75 CPS A 25°C

PESO EN VOLUMEN: 1.66 A 1.40 KG/DM

FLEXIBILIDAD: CUMPLE

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: CUMPLE

RESISTENCIA A LA ABRASION: 500 KG/mm

RESISTENCIA A LA GASOLINA: CUMPLE

REFLECTIVIDAD: 85 A 90%

APLICACIÓN: RODILLO, BROCHA, ASPERSION, MAQUINA PARA PINTA RAYAS.

NÚMERO DE CAPAS: UNA MANO.

REDUCTOR: T-100.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO DE 20 a 25%.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL ESMALTE CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA. INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y TENGA UN COLOR UNIFORME.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Tel: 5308-3747

Email: pirme@pinturaspirme.com

www.pinturaspirme.com