



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

LINEA: VINILICAS
PRODUCTO: VINPIRME ESPECIAL VL400

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: PINTURA VINIL-ACRILICA EMULSIONADA REDUCIBLE CON AGUA, DE ACABADO MATE, CON ALTO DESEMPEÑO Y DURACIÓN. UTIL PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN LA DECORACIÓN DE CASAS, OFICINAS Y TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN EN ACABADO DE YESO, CONCRETO, APLANADO, MAMPOSTERÍA, LADRILLO / BLOCK, DUROCK, PLAFON, MADERA, ETC.

DESEMPEÑO: ACABADO MATE, EXCELENTE CUBRIENTE, ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE NIVELACIÓN, 100% LAVABLE, FACIL DE APLICAR, RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA, SECADO RAPIDO.

CARACTERISTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO Y TONOS SEGÚN MUESTRA.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 30 A 60 MINUTOS, TIEMPO DE ESPERA PARA RECUBRIMIENTO 2 HORAS, DURO- 24 HORAS

RENDIMIENTO TEORICO: 6 a 8 m²/lto. DETERMINADO SOBRE SUPERFICIE LISA A 1 MIL. DE ESPESOR. ESTE RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE HASTA EN UN 50 %.

APLICACION: RODILLO, BROCHA O ASPERSION.

NUMERO DE CAPAS: DOS MANOS

REDUCTOR: AGUA

REDUCCION RECOMENDADA: 10 a 15 % PARA BROCHA O RODILLO. POR SISTEMA DE ASPERSION: SEGÚN EQUIPO.

NOTA: EL RENDIMIENTO REAL DEL PRODUCTO PODRA VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A RECUBRIR, METODO DE APLICACION USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE PELICULA SECA DEPOSITADA. LAS PERDIDAS AL SER APLICADAS SE DEBEN EVALUAR REALIZANDO PRUEBAS PARA DETERMINAR EL FACTOR REAL PROPIO DE LA OBRA A REALIZAR.

PRESENTACION: 4, 19 Y 200 LTS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 3 AÑOS BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: REMUEVA LA PINTURA DESCASCARADA. RESANE HOYOS Y CUARTEADURAS Y DEJE SECAR LA SUPERFICIE. SI LA SUPERFICIE ESTA CALEADA APLIQUE 1 MANO DE SELLADOR VINPIRME PARA MUROS Y PLAFONES. APLICACION: DEJAR SECAR 2 HORAS LA PRIMERA MANO ANTES DE APLICAR LA SEGUNDA.

SUPERFICIES NUEVAS: ES NECESARIO QUE A LOS APLANADOS RECIEN COLOCADOS SE LES DE UN TIEMPO DE SECADO DE 30 DIAS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR QUE LOS NIVELES DE HUMEDAD Y ALCALINIDAD EN EL CEMENTO FRESCO DISMINUYAN. ELIMINE POLVO, GRASA, SUCIEDAD, RESTOS DE MEZCLA, MEDIANTE OPERACIONES DE LIMPIEZA COMO CEPILLADO, RASQUETEADO, LIJADO, LAVADO CON AGUA A ALTA PRESION.

SUPERFICIES CON PROBLEMA DE SALITRE: ELIMINE SALES O EFLORESCENCIAS MEDIANTE CEPILLADO, LIJADO O LAVADO CON SOLUCION DE ACIDO MURIATICO AL 10%, CUANDO USE ACIDO ENJUAGUE VIGOROSAMENTE PARA ELIMINAR EL EXCESO DE ACIDO Y DEJE SECAR, ESTA OPERACION SE HACE POR TRIPLICADO.

NOTA: ES NECESARIO VERIFICAR EL ESTADO DEL MURO O LOZA PARA CORREGIR DESDE SU ORIGEN CUALQUIER PROBLEMA DE INFILTRACION DE AGUA.

PREPARACIÓN: AGITAR EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ LIBRE DE ASENTAMIENTOS Y HOMOGENEO. AJUSTAR LA PINTURA A LA VISCOSIDAD DE APLICACION CON AGUA DEPENDIENDO EL METODO A USAR AL PINTAR.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Tels: 555308-3747

Email: pirme@pinturaspirme.com

www.pinturaspirme.com