

Pinturas
Sensacolor®

MODELO
420

Estandar Base Agua



Variable



Mate

Esmalte Hule Clorado Guarnición Mate 420

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte fabricado con resinas alquidales sintéticas, hule clorado y pigmentos de alta calidad con buena resistencia a la abrasión y a los cambios de temperatura. De rápido secado, buen rendimiento, nivelado, brochabilidad, y buen poder cubriente.

USOS:

- Es ideal para señalamientos en guarniciones, banquetas y muros.
- Puede aplicarse en superficies de concreto y asfalto, así como en metal.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o cualquier material que inhiba su adherencia.
- Aplicar con brocha o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y secado rápido.

DILUCIÓN:

- Agregar Xilol o Tolueno como diluyente.
- Para aplicación con brocha agregar un máximo de un 10%, para aplicaciones con aspersión se recomienda diluir hasta un 15%.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan. Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No aplicar en pisos calientes o en exposición directa al sol antes de aplicar.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 2,800 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.50 Kg. / litro mínimo.

SÓLIDOS EN PESO: 72 % mínimo.

FINEZA DE MOLIENDA: 5 un. Hegman mínimo.

ADHERENCIA: 100 % cuadrulado a 3 mm.

BRILLO: 5% a 60 grados de inclinación.

GROSOR DE PELÍCULA: 35 a 40 micras.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: de 5 a 10 minutos.
- Manejo: de 10 a 15 minutos.
- Curado Final: de 20 a 30 minutos.
- 2da Mano o liberación de tráfico: 15 minutos.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 18 a 24 metros lineales por litro en franja de 10 cm de ancho y espesor de 35 micras sobre concreto pulido en condiciones óptimas de aplicación. (Calculado de acuerdo a lectura de criptómetro pfund placa No. 3.5)
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

ACABADO: Mate.

COLORES: Blanco y Amarillo.

DURACION: 1 año mínimo, dependiendo de la calidad de la aplicación y la intensidad de uso.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

