

Pinturas
Sensacolor®



MODELO
CLA

Clásica



6 - 12 años

Texturizado Acrilico "CLASICA"

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento texturizado en pasta elaborado a base de polímeros acrílicos, materiales pétreos naturales, pigmentos, cargas y aditivos.

Es económico, de gran adherencia y dureza, muy resistente a la abrasión, es lavable, durable, decorativo y versátil pues se pueden crear una gran variedad de texturas.

USOS:

Ideal para acabados decorativos sobre superficies lisas de yeso, concreto, cemento, mortero fino, placas de yeso o cemento en espacios interiores.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- **NO DILUIR.** El producto se envasa listo para usarse.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con **Sellador Vinílico Sensacril**.
- Aplicar con llana, espátula, rodillo texturizador o tirolera, dejando una capa uniforme lo más delgada posible según el grano utilizado.
- Dejar secar de 5 a 15 minutos antes de dar el acabado final rallando el grano del material aplicado con la figura deseada.
- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

MANTENIMIENTO:

Se pueden eliminar manchas lavando con un paño suave y un poco de agua y jabón, tratando de no lastimar la textura.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 1,350,000 centipoises mínimo

DENSIDAD: 1.7 Kg. / litro mínimo

P.H.: 8.5 mínimo

SÓLIDOS EN PESO: 83 % mínimo

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Tiempo abierto máximo 30 minutos
- Al tacto 60 minutos
- Endurecimiento 24 horas
- Curado final 20 días
- Vigilar la ventilación y temperatura ambiente para lograr el tiempo de secado especificado.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- Rallado fino de 16 a 20 m²/ cub. de 19 Lt.
- Rallado medio de 12 a 16 m²/ cub. de 19 Lt.
- Rallado grueso de 10 a 14 m²/ cub. de 19 Lt.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

DURACION: 5 años mínimo.

COLORES: Mas de 400 con sistema de color.

VIDA ÚTIL: 10 años o más dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 6 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

