

Pinturas
Sensacolor®



MODELO
330

Alberca



2 años



Brillante

Pintura para Alberca Hule Clorado 330

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Pintura para alberca fabricada con resinas alquidales sintéticas, hule clorado, plastificantes y pigmentos de alta calidad. Forma una película impermeable haciéndola resistente a la humedad y a los productos químicos que se mezclan con el agua de alberca como el cloro. Resiste el crecimiento de algas, hongos y moho. Es de rápido secado, buen rendimiento, nivelado y buen poder cubriente.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o cualquier material que inhiba su adherencia.
- El sistema recomendado es a dos manos.
- Nunca aplicar bajo los rayos del sol, o cuando la superficie esté caliente, ya que se pueden presentar burbujas en el acabado final.
- Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersión dejando una capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y secado rápido.
- Para aplicación sobre concreto nuevo, la superficie deberá tener por lo menos 30 días de haber sido colada y haber sido lavada con una solución al 10% de ácido muriático.

DILUCIÓN:

- Agregar Xilol o Tolueno como diluyente.
- Para aplicación con brocha o rodillo agregar un máximo de un 10%, para aplicaciones con aspersión se recomienda diluir hasta un 15%.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama.
- Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y secado se vaporizan. Su inhalación prolongada puede producir graves daños a la salud.
- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No aplicar en pisos calientes o en exposición directa al sol antes de aplicar.
- Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a temperaturas entre 5° y 40°
- No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato.
- Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

USOS:

- Es ideal para albercas en interiores o exteriores de cemento o concreto.
- Puede aplicarse en cisternas, tanques de almacenamiento de agua o en superficies en contacto constante con humedad.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: de 3,000 centipoises +/- 10%

DENSIDAD: 1.35 Kg. / litro. +/- 2.5%

SÓLIDOS EN PESO: 60 % +/- 1

BRILLO: 30 a 40 unidades a 60 grados de inclinación.

GROSOR DE PELÍCULA: 20 a 35 micras.

TIEMPOS DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: de 15 a 25 minutos.
- 2da mano: de 2 a 4 horas.
- Curado Final: de 24 a 48 horas.
- Llenado de alberca recomendado: 5 días.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 8 a 12 metros cuadrados por litro sobre concreto pulido en condiciones óptimas de aplicación.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

ACABADO: Satinado.

COLORES: Blanco y Azul.

GARANTÍA: 2 años, dependiendo de la calidad de la aplicación y la intensidad de uso.

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

NOTAS IMPORTANTES:

- Es necesario que el cloro empleado en la alberca no se adicione directamente si es en polvo ya que puede dañar el color y la permeabilidad de la capa. Primero deberá disolverse en agua y después adicionarse a la alberca, la concentración de cloro recomendada es de 1 a 2 ppm.
- Este producto se disuelve con grasas tanto animales como vegetales que contienen los bronceadores.



PINTURAS SENSACOLOR, S.A DE C.V.

Manuel J. Clouthier No. 108
Col. Burocrata, C.P. 78270.
San Luis Potosí, S.L.P, México.
E-mail: ventas@sensacolor.com
<http://www.sensacolor.com>