



Descrição do produto

Tratamentos de bocas de ralo, viradas de rodapé e estruturação de impermeabilização em forma de membrana.

Laudo técnico

Ensaio	ME	Unidade	Especificação	Resultado
Resistência à tração (longitudinal)	IQ 025	N / 5 cm	Min. 95	270,81
Resistência à tração (transversal)		N / 5 cm	Min. 95	101,50
Alongamento (longitudinal)		%	Min. 35	35,9
Alongamento (transversal)		%	Min. 50	68,58
Gramatura	IQ 023	g/m ²	Min.35	50,60
Espessura	-- # --	mm	0,23 à 0,27	0,28

Consulte o [Departamento Técnico](#) para maiores esclarecimentos.