

Schweizerische Handelsgebräuche für Rohholz (Laubholzsortierung)

a-Qualität	n-Qualität	f-Qualität	aa-Qualität
Buche			(Furnierstämme)
fehlerfreies Holz, gesund,	Holz normaler Beschaffenheit, ohne wesentliche Fehler und Mängel,	Holz mit wesentlichen Fehlern wie	Nebst den Eigenschaften von a
vollholzig,			
ganz oder nahezu zylindrisch, gerade.	toleriert:		
einseitige, leichte Krümmung (Einschnürigkeit),	krumm,		
nicht gedreht,	leicht drehwüchsig,	stark drehwüchsig,	
ast- und beulenfrei,	durchschnittlich ein kleiner, gesunder Ast (höchstens 5 cm Durchmesser) je Laufmeter	stark astig, kreuzrissig usw.,	vollständig astfreies Holz,
gleichmäßiger Jahrringbau mit höchstens einem Fünftel des des Mittendurchmessers Braun- oder Rotkern,	Braun- oder Rotkern höchstens ein Drittel des Mittendurchmessers	mehr als ein Drittel des Mittendurchmessers Braun- oder Rotkern,	
Mittendurchmesser mindestens 30cm (Schälstämme),			Mittendurchmesser mindestens 40cm.

Eiche			
fehlerfreies Holz, gesund, vollholzig,	Holz normaler Beschaffenheit ohne wesentliche Fehler und Mängel,	Holz mit wesentlichen Fehlern, wie	Nebst den Eigenschaften von a
zylindrisch, gerade,	toleriert:		
einseitige leichte Krümmung (Einschnürigkeit),	krumm,		
nicht drehwüchsig,	leicht drehwüchsig,	stark gedreht,	
ast- und beulenfrei, (2 Klebastgruppen auf 4m Länge toleriert),	durchschnittlich ein kleiner, gesunder Ast (höchstens 5 cm Durchmesser) oder eine Klebastgruppe je Laufmeter,	grobastig usw.,	vollständig ast- und klebastfreies Holz zarter Struktur,
mit gleichmäßig feinem Jahresringbau, wenig Splint, kein Buchs,			

Reference: Holzwirtschaft Schweiz (<http://www.lignum.ch/>)