

EC K65 - EPDM 65

CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

EXCELENTE RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO (CALOR, OZONO, INTEMPERIE).

BUENA RESISTENCIA A ÁCIDOS, BASES, DISOLVENTES Y VAPOR.

PERMANECE FLEXIBLE A BAJAS TEMPERATURAS.

NO RESISTENTE A HIDROCARBUROS O PRODUCTOS GRASOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS

<i>PESO ESPECÍFICO</i> (gr/cc)	1,45
<i>DUREZA</i> (Sh A +/- 5)	65
<i>CARGA DE ROTURA</i> (mpa)	5
<i>ALARGAMIENTO A RUPTURA</i> (%)	300
<i>RESISTENCIA AL DESGARRO</i> (kg/cm)	30
<i>RANGO DE TEMPERATURA</i> (°C)	(-40+130)

TABLA DE RESISTENCIAS

INTEMPERIE	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ÁCIDOS DILUIDOS	ABRASIÓN	FRICCIÓN
●	●	●	●	●	●

● NO RECOMENDABLE ● REGULAR ● BUENA ● MUY BUENA ● EXCELENTE

DIMENSIONES ESTÁNDAR

LARGO

ANCHO

ESPESOR

mm

10000

15000

1400

1400

1,5-2-3-4-5-6-10

1

*Tolerancias dimensionales según Norma ASTM D1330