EC L60 - SILICONA ROJA ALIMENTARIA FDA

CARACTERÍSTICAS, DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

ALTAS TEMPERATURAS.

CALIDAD ALIMENTARIA FDA.

BUENA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, ABRASIÓN E INTEMPERIE.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS	
PESO ESPECÍFICO *(gr/cc)*	1,25
DUREZA *(Sh A +/- 5)*	60
CARGA DE ROTURA *(mpa)*	7,5
ALARGAMIENTO A RUPTURA *(%)*	350
RESISTENCIA AL DESGARRO *(kg/cm)*	25
RANGO DE TEMPERATURA *(°C)*	(-70+220)

TABLA DE RESISTENCIAS

INTEMPERIE	*DERIVADOS DEL PETRÓLEO*	*ÁCIDOS CONCENTRADOS*	*ÁCIDOS DILUÍDOS*	*ABRASIÓN*	*FRICCIÓN*
●	●	●	●	●	●

● NO RECOMENDABLE ● REGULAR ● BUENA ● MUY BUENA ● EXCELENTE

DIMENSIONES ESTÁNDAR	*LARGO*	*ANCHO*	*ESPESOR*
	mm		
	10000	1000	1,5-3-6

**Tolerancias dimensionales según Norma ASTM D1330*

eurocauchos