

Normativa Colombia NTC

Normativa Internacional ASTM

Pruebas en Muretes	Norma ICONTEC	Norma ASTM	Resultado
Compresión	NTC 3495	ASTM C1314	Mayor a 2,8 Mpa
Flexión	NTC 3675	ASTM E518:93	0,1 Mpa
Tracción	NTC 4925	ASTM E519:93	0,71 Mpa
Mesa Vibradora	NSR 10		0,74 Ag