

# 兒童白齒窩溝封劑SOP

文 > 李楊鈞

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會  
牙醫門診醫療服務審查執行會醫審室諮詢組組長

(一) 建議至少有可平躺的椅子及抽吸設備，以提升固持率。

(二) 進行溝隙封填 (sealant) 時，要有適度的口水阻絕設施。

1. 橡皮障隔水布 (rubber dam)，clamp 可用 #4，#7，#14。
2. cotton roll
3. dry angle



已經刊登在全聯會的網站上，可以自行下載哦！

(三) 牙面要用不含氟的打磨膏 (prophy paste) 清潔乾淨，必要時可用 #0.5 or #1 low speed round bur 修磨，做 PRR (Preventive Restorative Resin)。

(四) Etching 時，etching agent 要佈滿全部牙面，不要只塗 pit & fissure 的區域。



(五) 牙面要充分吹乾，使其呈現粉筆白。

(六) Bonding agent 雖然不是必須，但是可以增加 bonding strength。



(七) Sealant 可以塗佈整個牙面

(八) 充分 light curing



(九) 用探針檢查，必要時，可以再添加 sealant。

(十) 完成

