

# BARONE REJUNTE FLEXÍVEL

## REJUNTE CIMENTÍCIO POLIMÉRICO TIPO II

### BARONE REJUNTE FLEXÍVEL

Rejunte polimérico flexível tipo II indicado para preenchimento de juntas de assentamento de revestimentos em edificações.

### AREAS DE APLICAÇÃO

Áreas internas e externas  
 Piscinas  
 Fachadas  
 Saunas e lareiras  
 Cerâmicas, porcelanatos e vidro

### VANTAGENS

Fácil Aplicação  
 Fácil Limpeza  
 Resistente a raios UV

### PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR	OBSERVAÇÕES
Resistência característica	MPa	≥ 3,0	tração
	MPa	≥ 8,0	compressão
Espessura de juntas	mm	1 a 12	Espessura recomendada
Resistência a temperatura	°C	80	Após curado
Tempo de cura	Horas	12 horas	Tráfego leve
	Dias	7 dias	Tráfego pesado contato com água
Condição de aplicação	°C	5-35	Material, ar e substrato base
Tempo de aplicação	min	45	

*As condições mencionadas são referentes a testes realizados em temperatura de 23°C e umidade relativa do ar de 50%. Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.*

## **APLICAÇÃO**

Todo o substrato deve estar cura por no mínimo 14 dias, aprumado, nivelado, livre de sujeiras, pó, partículas soltas e de qualquer substância que possa reduzir a adesão do produto.

**BARONE REJUNTE FLEXÍVEL** é um produto monocomponente, bastando misturar com água para uso (utilizar a quantidade de água descrita na embalagem). Utilizar um balde limpo e recomenda-se o uso de misturador mecânico com haste metálica para que obtenha consistência coesa, pastosa e sem grumos.

Aplicar o rejunte com auxílio de espátula plástica em movimentos diagonais. Aguardar 12h para tráfego leve ou 7 dias para tráfego pesado ou submersão em água.

## **LIMPEZA**

Recomenda-se a limpeza dos revestimentos com água fria dentro do período de 1 hora, utilizando esponja úmida fazendo movimentos circulares.

## **CONSUMO**

0,3 a 0,6kg/m<sup>2</sup> conforme largura e espessura das juntas. Consulte nosso Departamento Técnico.

## **COMPOSIÇÃO**

cimento, areia e aditivos

## **EMBALAGEM**

Fornecido em sacos de 1kg

## **VALIDADE**

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.