

## FICHA TÉCNICA

# BARONE P300

## MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE ASFALTO

### BARONE P300

É um produto monocomponente a base de água especialmente desenvolvido para a impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, madeira e peças metálicas. Após a cura total do produto forma uma película impermeável.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Estruturas de contenção como muros de arrimo e cortinas de concreto;
- Fundações, como baldrames, blocos e sapatas;
- Estruturas enterradas.

### VANTAGENS

- Fácil aplicação do produto;
- Durabilidade.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observações
pH	7 a 10		
Sólidos	40 a 50	%	
Inflamabilidade			Não houve
Densidade	1	g/cm <sup>3</sup>	

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

#### **Preparo do Substrato:**

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do **BARONE P300** como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros.

#### **Aplicação:**

**BARONE P300** deverá ser homogeneizado antes do uso. Para aplicação recomenda-se uso de rolo ou trincha ou desempenadeira. Na primeira demão deve-se aplicar o produto diluído com 10% de água sobre o substrato, visando melhor penetração do material.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 6 horas (referente a temperatura de 25°C e 50% de URA) para prosseguir com demãos (aplicar 3 a 4 camadas para obter o consumo total de 3 a 4kg/m<sup>2</sup>).

O teste de estanqueidade poderá ser realizado após 5 dias de cura do produto, com lâmina d'água por 72h. Após este período **BARONE P300** deverá receber proteção mecânica contra tráfego e insolação direta. Em cantos, rodapés e quinas recomenda-se reforço com véu de poliéster para maior durabilidade do sistema.

## ATENÇÃO

Não indicado para aplicações em coberturas.

## LIMPEZA

Os materiais podem ser removidos com água. Após endurecimento a remoção deverá ser feita mecanicamente.

## CONSUMO

Consumo do **BARONE P300** é de 3 até 4 kg/m<sup>2</sup>.

## COMPOSIÇÃO

Asfalto.

## COR

Preta.

## EMBALAGEM

- Baldes de 18kg;
- Tambores de 200L.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 30°C).

## SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca  
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP  
Fone: (11) 2344 - 2222