

FICHA TÉCNICA

BARONE GRAUTE TIX

ARGAMASSA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS EM CONCRETO

DESCRIÇÃO

BARONE GRAUTE TIX é um produto monocomponente à base de cimento Portland com aditivos especiais. Após devida adição de água forma uma argamassa tixotrópica com alta resistência e adesividade, sendo indicada para reparos em estruturas de concreto com espessuras de aproximadamente 10 a 50mm.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Reparos em estruturas de concreto recentes ou deterioradas;
- Reposição de cobrimento de armaduras;
- Preenchimento de furos de extração em concreto;
- Reforços estruturais;
- Pisos paredes e fundos de lajes.

VANTAGENS

- Produto monocomponente, misturado apenas com água;
- Dispensa uso de formas;
- Altas resistências iniciais e finais;
- Isento de cloretos e orgânicos voláteis (VOC);
- Possui retração compensada.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade (argamassa fresca)	kg/m ³	2,1 a 2,3	
Resistência à compressão	MPa	>22	1 dia
	MPa	>30	7 dias
	MPa	>40	28 dias
Teor de cloretos		Isento	
Espessura mínima	mm	10	
Espessura máxima	mm	50	
Proporção de mistura	%	8%	
Tempo de trabalhabilidade	Minutos	30	A 23°C e 50% de umidade do ar
Dosagem	Kg	25	Para 01 saco de BARONE GRAUTE TIX
	Litros	2,0 à 2,3	
Temperatura de aplicação	°C	5 - 35	Material, ar e substrato base

As condições mencionadas são referentes a testes realizados em temperatura de 23°C e umidade relativa de 50%. Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

Todo o substrato deve estar rugoso (escarificado), livre de sujeiras, pó, partículas soltas e de qualquer substância que possa reduzir a adesão da argamassa estrutural. Arranques e barras de aço também devem estar limpos, escovados e sem pontos de corrosão. Com auxílio de trincha, umedecer a área de aplicação, porém, sem pontos de empoçamento (SSS – superfície saturada seca).

Preparo do Produto:

Misturar 1 saco de 25 kg de BARONE GRAUTE TIX em um balde com 2,0 à 2,3 litros de água limpa com auxílio de misturador mecânico dotado de hélice helicoidal por 3 a 5 minutos. Recomenda-se sempre adicionar água primeiro para depois adicionar o pó aos poucos no balde. Aplicar BARONE GRAUTE TIX manualmente ou com colher de pedreiro pressionando a massa homogênea contra a superfície. A espessura por camada recomendada é de 25mm, e a espessura máxima é de 50mm. Excepcionalmente, furos de extração em estruturas de concreto podem ser preenchidos com BARONE GRAUTE TIX como "Dry Pack" (espessura de até 100mm), com possibilidade de crescer até 30% de pedrisco.

Cura:

Recomenda-se cura úmida por pelo menos 72h ou utilização de agente de cura química BARONEKURE para evitar perda de água da argamassa em suas primeiras idades.

CONSUMO

2100kg/m³.

COMPOSIÇÃO

Cimento, areia e aditivos.

COR DO PRODUTO

Cinza.

EMBALAGEM

· BARONE GRAUTE TIX é fornecido em sacos de 25kg.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com o uso de água.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.