

FICHA TÉCNICA

BARONE MANTA TOP TIPO IV

MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURADA COM POLIÉSTER

DESCRIÇÃO

BARONE MANTA TOP TIPO IV é uma manta asfáltica impermeabilizante, à base de asfalto modificado com polímeros, estruturada com armadura de poliéster para lajes sob telhados ou com proteção mecânica.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Impermeabilização de lajes de cobertura;
- Lajes de estacionamento;
- Contenções;
- Espelhos d'água;
- Áreas frias;
- Baldrame;
- Terraços, sacadas, calhas, tanques e piscinas.

VANTAGENS

- Textura especial e filme de queima rápida que conferem menor consumo de gás;
- Fácil aplicação com uso de maçarico;
- Ótima aderência;
- Elevado teor de polímeros;
- Espessura controlada;
- Rápida liberação;
- Acabamentos disponíveis nas versões PP e Alúminio.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observações	
Tipo de Asfalto	-	-	Tipo A	
Tração Longitudinal	800	N	NBR 9952:2014 determina 550N	
Tração transversal	700	N	NBR 9952:2014 determina 550N	
Absorção de água – Variação em massa	1,2	%	NBR 9952:2014 determina máx de 1,5%	
Alongamento	Longitudinal	40	%	NBR 9952:2014 determina mín de 35%
	Transversal	40	%	NBR 9952:2014 determina mín de 35%
Resistência ao impacto	4,9	J	NBR 9952:2014 determina mín de 4,9J	
Escorregamento a 95°C	NA			
Estabilidade dimensional	Longitudinal	0,3	%	NBR 9952:2014 determina máx de 1%
	Transversal	0,2	%	NBR 9952:2014 determina máx de 1%
Flexibilidade após envelhecimento acelerado	Sem trincas			
Estanqueidade (mca)	>20	mca	NBR 9952:2014 determina mín de 20 mca	
Resistência ao rasgo	Longitudinal	250	N	NBR 9952:2014 determina mín de 140N
	Transversal	260	N	NBR 9952:2014 determina mín de 140N
Flexibilidade a baixas temperaturas	-10°C			

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deverá estar limpo, seco e íntegro. Deve-se realizar a regularização do substrato com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com caimento mínimo de 1% para os coletores. Regiões com ralos deverão ser rebaixadas e todos os cantos vivos devem ser arredondados. Para a correta finalização com BARONE MANTA TOP TIPO IV os ralos devem ter diâmetro mínimo de 75mm descendo 10cm para o interior da tubulação.

Aplicação:

Antes da aplicação, deve-se realizar a imprimação da superfície com a utilização do BARONE PRIMER BASE SOLVENTE ou

BARONE PRIMER ECO BASE ÁGUA (indicado para espaços confinados), após a aplicação espere o período de secagem do primer. Em seguida, posiciona-se a manta asfáltica em sentido transversal a área a ser impermeabilizada, começando pelos pontos mais baixos do local. Em casos de uso do maçarico, direcionar a chama de maneira a aquecer a manta asfáltica em toda a sua extensão, derretendo o filme de polietileno e realizando o biselamento como forma de acabamento nas emendas. No caso da utilização de asfalto aquecido, o mesmo deve ser utilizado em temperaturas de aproximadamente 180°C a 200°C espalhado em excesso com vassourão ou regador metálico. Nas colagens, deve-se pressionar a manta asfáltica no sentido do centro às bordas. A sobreposição entre duas mantas asfálticas deve ser de no mínimo 10 cm.

CONSUMO

Impermeabilização:

- Manta: 0,9 rolo/m²;
- Primer: 0,5 kg/m²;
- Asfalto oxidado: 2 a 3kg/m².

COMPOSIÇÃO

Asfalto modificado com polímeros e reforçado com geotextil de poliéster.

COR DO PRODUTO

Preta.

EMBALAGEM

- Rolos de 1 metro de largura por 10 metros de comprimento.

LIMPEZA

Os materiais devem ser removidos com solvente imediatamente após o uso.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.