

FICHA TÉCNICA

BARONE SILICONE ACÉTICO

SELANTE ADESIVO PARA CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO

É um produto selante elástico monocomponente com características tixotropicas e propriedades fungicidas. Desenvolvido para ter uma cura acética em temperatura ambiente, apenas com a exposição ao ar. Pode ser aplicado em diversos substratos (porosos e não porosos) com elevada resistência a variações climáticas, temperatura, umidade e raios UV.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Vedação de box de banheiro e vidros;
- Pias, lavatórios, azulejos e demais peças de cerâmica e porcelanato;
- Janelas e portas em alumínio;
- Superfícies lisas e não corrosíveis em geral.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Aplicável em superfícies verticais e horizontais;
- Altamente flexível;
- Resistente a raios UV;
- Possui grande resistência a variações de temperatura;
- Disponível nas versões transparente e colorido.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Medida	Valor	Observações
Densidade	g/ml	0,93 à 1,6	Varia de acordo com a coloração
Tempo de cura da película	Minutos	<20	
Velocidade de cura	mm/dia	2 - 3	
Alongamento até a ruptura	%	>500	
Dureza Shore A		20 - 25	
Temperatura de operação	°C	-40 até 150	
Resistência UV			Atende

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar curado e livre de matérias que possam prejudicar na aderência como partículas soltas, óleos, graxas entre outros. Recomenda-se a limpeza prévia da superfície com o uso de álcool. Aplicar fita crepe para garantir o melhor acabamento e proteção das áreas de aplicação.

Aplicação:

A ponta do tubo de aplicação deve ser cortado em um ângulo de 45 graus na espessura do fio de silicone desejado, aplicar de forma constante com o uso da pistola de aplicação. No final da aplicação deve-se retirar a fita crepe, anteriormente a secagem superficial do produto. Em caso da utilização parcial do tubo, deve-se deixar uma pequena quantidade de selante para fora do bico. A retomada de uso deverá ocorrer em no máximo 2 semanas.

CONSUMO

Varia conforme área de aplicação.

ATENÇÃO

Não utilizar em vidros laminados, metais corrosíveis, espelhos, superfícies pintadas, aquários, concretos, argamassas e pedras naturais.

COMPOSIÇÃO

Polímero de silicone de cura acética.

COR DO PRODUTO

Branco, Preto, Cinza e Transparente.

EMBALAGEM

· Tubos de 260g;

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com o uso de solvente. Caso o material esteja curado é necessário a remoção mecânica.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.