

FICHA TÉCNICA

BARONE SUPERFIX ACRÍLICO

ADESIVO POLIMÉRICO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

DESCRIÇÃO

É um adesivo polimérico base acrílica promotor de aderência para argamassas e chapiscos cimentícios.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aplicável em áreas internas e externas;
- Chapisco rolado e projetado;
- Chapiscos comum para argamassas de assentamento;
- Ponte de aderência para argamassas convencionais;
- Ponte de aderência para argamassas de reparo e contrapiso;
- Adesivo para diversos substratos como concreto, isopor, gesso e alvenaria;

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Maior durabilidade;
- Aplicável a diversos substratos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato (adesivo para chapiscos):

Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com BARONE SUPERFIX ACRÍLICO.

Preparo do Substrato (adesivo para argamassas):

Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré umedecê-lo para aplicação de argamassa aditivada com BARONE SUPERFIX ACRÍLICO.

Preparo do Produto:

Misturar BARONE SUPERFIX ACRÍLICO à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.

Aplicação (chapiscos):

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de BARONE SUPERFIX ACRÍLICO para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

Aplicação (argamassa de reparo e contrapiso):

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de BARONE SUPERFIX ACRÍLICO para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).

Aplicação (argamassa fina de regularização):

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de BARONE SUPERFIX ACRÍLICO para 2 partes de Água (1:2). Recomenda-se utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia) com espessura: até 10 mm.

Aplicação (argamassa em gesso):

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de BARONE SUPERFIX ACRÍLICO para 2 partes de Água (1:2). Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

ATENÇÃO

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. O uso excessivo de água na mistura, mesmo com adesivo, pode acarretar fissuras e perda de resistência dos sistemas de revestimento.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base acrílica.

COR DO PRODUTO

Branco.

EMBALAGEM

- Tambor 200L;
- Balde de 18L;
- Galão de 3,6L;
- Frasco de 1L.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.