

FICHA TÉCNICA

BARONECAL

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA REBOCOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO

BARONECAL

É um aditivo plastificante pronto para uso que melhora a trabalhabilidade de rebocos e argamassas de assentamento.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Argamassas de assentamento de blocos cerâmicos e de concreto;
- Argamassas de reboco emboço em ambientes internos e externos.

VANTAGENS

- Maior aderência de rebocos;
- Redução de manchas brancas (eflorescências);
- Diminui a ocorrência de fissuras;
- Diminui a necessidade de água e cal na mistura.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve ser limpo, seco e isento de sujeiras. No caso de utilização para emboços e rebocos, deve também estar previamente revestido com chapisco, curado por pelo menos 24 horas.

Aplicação:

Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. **BARONECAL** deve ser misturado à água de amassamento em baldes limpos antes de acrescer os outros componentes da argamassa.

O Traço recomendado para a argamassa é de 1:6 em volume (1 parte de cimento para 6 partes de areia média). Diluir de 100 a 200ml de **BARONECAL** para cada saco de cimento utilizado na mistura.

CONSUMO

100-200ml para cada saco de cimento (50kg)

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

COMPOSIÇÃO

Resinas naturais.

COR

Marrom.

EMBALAGEM

- Baldes de 18L;
- Tambor de 200L.

MEIO AMBIENTE

Esvaziar completamente as embalagens.

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222