

## FICHA TÉCNICA

# BARONECRYL PAREDE

## PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

### DESCRIÇÃO

BARONECRYL PAREDE é uma pintura impermeabilizante, monocomponente, elástica, com fungicida, que apresenta alta durabilidade e resistência a intempéries, favorecendo o controle térmico de ambientes quando aplicada na cor branca.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Paredes externas sujeitas a ação da chuva;
- Aplicável sobre substrato de concreto, fibrocimento e reboco;

### VANTAGENS

- Produto de fácil aplicação, pronto para uso;
- Reflexão de raios solares;
- Resistência a raios UV;
- Reduz a temperatura de ambientes internos;
- Selamento de microfissuras;
- Produto multifunção (selagem, impermeabilização e acabamento).

### PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observações
Densidade	1,30 a 1,45	g/cm <sup>3</sup>	
pH	8 a 10		
Cura	Entre demãos	4	h
	Para pintura	48	h
	Total	5	Dias

### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

#### *Preparo do Substrato:*

O substrato deve estar devidamente seco, curado, íntegro e sem materiais ou substâncias que possam prejudicar a aderência do BARONECRYL PAREDE como materiais particulados, óleos, sujeiras entre outros.

#### *Aplicação:*

BARONECRYL PAREDE deverá ser homogeneizado antes do uso com a utilização de um misturador mecânico de baixa rotação por 3 a 5 minutos. Para aplicação, recomenda-se uso de rolo ou trincha. A primeira demão pode ser diluída em 10% de água sobre o substrato. Em seguida, aplicar as próximas demãos sem diluição.

Após a secagem da primeira demão, aguardar 4 horas (referente a temperatura de 25°C) para prosseguir com demãos (aplicar 2 a 3 camadas, obedecendo o consumo de produto por m<sup>2</sup>).

### ATENÇÃO

- Recomenda-se não aplicar demãos muito espessas, afetando o período de secagem do produto;
- Recomenda-se verificar se o substrato está totalmente seco e este não deve ser aplicado em caso de iminência de chuva;
- Para diminuir a absorção de água em fachadas, deve-se aplicar ao menos 2 demãos do produto;
- Para melhor acabamento, recomenda-se a aplicação de pelo menos 3 a 4 demãos;
- O rendimento do produto pode variar conforme a porosidade e tipo de substrato.
- O consumo de demãos é aproximado, devendo-se respeitar o consumo total de produto por m<sup>2</sup>.

### CONSUMO

Consumo mínimo por demão de 130g/m<sup>2</sup>, totalizando 0,39kg/m<sup>2</sup> (divido em 3 demãos).

### COMPOSIÇÃO

Emulsões acrílicas.

### COR DO PRODUTO

Branca.

### EMBALAGEM

· Baldes de 18kg.

#### **LIMPEZA**

Os materiais devem ser removidos com água. Após endurecimento a remoção deverá ser feita mecanicamente.

#### **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

#### **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

#### **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.