FICHA TÉCNICA

BARONEFITA

FITA ASFÁLTICA FLEXÍVEL COM ALUMÍNIO

BARONEFITA

Fita auto-adesiva de asfalto polimérico impermeável protegida com película de alumínio que possibilita a aplicação em ambientes externos expostos a intempéries.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colmatação de domos em coberturas;
- Calhas metálicas e rufos;
- Preservação de condutos de PVC expostos;
- Telhados, cúpulas e sheds;
- Dutos de ar condicionado e ventilação.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Solução imediata para problemas de vedação e gotejamento;
- Aderência em diversos substratos;
- Produto atóxico;
- Reflexão de raios UV elevada;
- Resistência e impermeabilidade.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Absorção de água	%	Max. 1	
Resistência à tração longitudinal	N	120	
Escorrimento	°C	Min. 80	
Flexibilidade a baixa temperatura	°C	-10	
Alongamento longitudinal	%	Min. 15	
Resistência ao destacamento	N/m	80	
Resistência à baixa temperatura após envelhecimento	°C	0	
Envelhecimento acelerado	Sem alteração		

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do substrato:

O substrato de aplicação deve estar livre de sujeiras, pó, e de qualquer substância que possa reduzir a adesão da **BARONEFITA**.

Antes de aderir o produto, para superfícies porosas, recomenda-se a aplicação de uma demão de **BARONE EMULSÃO ASFÁLTICA P300**. Aguarde a secagem da emulsão para prosseguir para a aplicação da **BARONE FITA**.

Aplicação:

Remova a proteção do adesivo asfáltico e em seguida pressione a fita sobre o substrato atentando-se para evitar a formação de vazios abaixo da fita. Em locais de aplicação que apresentam uma superfície irregular, deve-se aplicar a **BARONEFITA** de forma que acompanhe as irregularidades, lembrando que a mesma deve estar totalmente apoiada na superfície.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais poderão ser feitas mecanicamente ou com uso de solventes.

ATENÇÃO

Em caso de aplicações sob baixas temperaturas, enfatiza-se que **BARONEFITA** deve ser colocada em superfície pré-aquecida. Não aplicar o produto em situações de pressões negativas e imersão.

COMPOSIÇÃO

Asfalto e alumínio.

COR

Alumínio.

EMBALAGEM

BARONE FITA é fornecida em rolos individuais de 10 metros e disponibilidades nas larguras de 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90cm.

VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222