

FICHA TÉCNICA

BARONEFLEX MS

SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLÍMERO MS

DESCRIÇÃO

BARONEFLEX MS é um selante elástico, tixotrópico e monocomponente à base de polímero MS, que cura com a umidade do ar, destinado a juntas, vedações e calafetações verticais e horizontais.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Juntas de movimentação e dilatação em pisos e parede de edificações;
- Estruturas industriais e edificações pré-moldadas;
- Calafetação em telhados e coberturas;
- Substratos metálicos e plásticos (fibra de vidro, PVC, policarbonato, poliéster, ABS);
- Substratos naturais como madeira e pedras.

VANTAGENS

- Fácil aplicação e cura rápida;
- Elevado alongamento e resistência a tração;
- Resistência superior ao intemperismo (resiste raios UV);
- Pode receber pintura posterior.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,45 a 1,55	
Dureza Shore A		25 a 35	
Alongamento até a ruptura	%	>280%	
Capacidade de movimentação	%	25%	
Módulo de elasticidade	MPa	<0,4	Sob 100% de alongamento
Recuperação elástica	%	>70%	
Resistência à temperatura	°C	-30° a +120°	Após curado
Pot life	Min	40	a 23°C e 50% de umidade do ar
Tempo de cura	mm/dia	3	
	Dias	7	Cura total
Temperatura para aplicação	°C	8° a 40°	Sempre +3°C acima do ponto de orvalho

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro e seco, sem materiais e substâncias que possam prejudicar a aderência do BARONEFLEX MS. Utilizar sopradores de ar e escovas para limpeza de substratos minerais ou agentes de limpeza específicos no caso de substratos minerais e plásticos.

Recomenda-se a delimitação e proteção de bordas das juntas com fita adesiva para melhor acabamento e limpeza.

Para juntas de dilatação, posicionar o delimitador de profundidade ao fundo da junta perfazendo juntas com fator de forma de 1:1 (largura : profundidade – para juntas menores que 1cm) e de até 2:1 (largura: profundidade – juntas entre 1 a 4 cm).

Aplicação:

Cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° em altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplicar de maneira contínua o máximo possível para evitar a formação de vazios no selante.

ATENÇÃO

Recomenda-se tráfego leve somente após 24 horas e a cura final do produto ocorre após 7 dias, com total resistência química e mecânica.

CONSUMO

- 3 metros por cartucho de 400g (estimativa aproximada para junta de seção 1 x 1cm);
- 6 metros por bisnaga de 870g (estimativa aproximada para junta de seção 1 x 1cm).

COMPOSIÇÃO

Poliuretano.

COR DO PRODUTO

Disponível na cor cinza.

EMBALAGEM

- Bisnaga de 870g.

LIMPEZA

Os materiais utilizados deverão ser limpos com solventes, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.