

FICHA TÉCNICA

BARONEGUARD HS

HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO/SILOXANO

DESCRIÇÃO

BARONEGUARD HS é um produto para proteção de superfícies porosas impedindo a absorção de água e formação de bolor. Não altera o acabamento da superfície.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Locais internos e externos;
- Superfícies porosas minerais;
- Concreto aparente;
- Tijolos à vista;
- Telhados cerâmicos.

VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Rápida cura;
- Evita formação de bolor;
- Impede a absorção de água;
- Não altera o acabamento da superfície;
- Produto sem cheiro ou solventes;
- Impregna na superfície sem a formação de películas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Característica	Unidades	Especificação
Densidade	g/cm	1,0 a 1,1
Resistência a chuva	Horas	4
Condições de aplicação	°C	8 a 35

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

O substrato deve estar devidamente curado e previamente limpo de qualquer tipo de materiais e substâncias que possa prejudicar a aderência do BARONEGUARD HS.

Aplicação:

O BARONEGUARD HS deve ser homogeneizado e aplicado com o uso de rolo, trincha ou com equipamento de pulverização. Recomenda-se a aplicação com consumo de 300ml/m² por demão, podendo ser necessários uma ou duas camadas conforme a porosidade do substrato.

CONSUMO

No mínimo duas demãos de 300 ml/m², podendo variar devido a porosidade do substrato.

COMPOSIÇÃO

Silano/Siloxano.

COR DO PRODUTO

Branco.

EMBALAGEM

Tambores de 200L.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com água corrente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local

coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.