

FICHA TÉCNICA

BARONE 1

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO

BARONE 1

É um aditivo especial com alto poder hidrofugante que reduz a absorção de água e umidade em argamassas e concretos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Fundações e baldrames;
- Emboços e rebocos de revestimento;
- Argamassas de assentamento de blocos de vedação;
- Reservatórios e piscinas;
- Cortinas e outras obras de contenção.

CONSUMO TEÓRICO

Argamassas:

4% sobre a massa de cimento (ou 2 litros por saco de cimento com 50kg).

Concreto impermeável:

1% sobre a massa de cimento.

PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar limpo, seco e isento de sujeiras. Alvenarias e detalhes construtivos devem receber argamassa de chapisco ou regularização com de traço 1:3 em volume, aditivada com adesivo **BARONE SUPERFIX**, curada por 24h antes de prosseguir com revestimentos ou concreto posteriores.

APLICAÇÃO

Argamassas modificadas:

Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. **BARONE 1** deve ser misturado à água de amassamento que será utilizada em argamassa recomendada com traço 1:6 em volume (1 parte de cimento para 6 partes de areia média). A argamassa deve ser aplicada em camadas de 1 a 1,5cm gerando espessura máxima de 3cm, com intervalo de 4 horas entre camadas.

Concreto impermeável:

Adicionar **BARONE 1** previamente misturado a água de amassamento. Recomenda-se um consumo de cimento mínimo de 330kg/m³ e consumo de água de 50 litros por metro cúbico de concreto. Ao final de cada aplicação, as ferramentas podem ser limpas com água.

COMPOSIÇÃO:

Sais inorgânicos.

COR DO PRODUTO

Branco.

COR DO PRODUTO

- Baldes de 18kg.
- Tambor 200L

ARMAZENAMENTO

Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE

Sempre esvaziar completamente as embalagens antes do descarte.

SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Produto químico não classificado como perigoso de acordo conforme ABNT NBR 14725-2.

PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar com água e sabão por pelo menos 15 minutos e buscar orientação médica. Contato com a pele: Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos. Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Ingestão: Não incitar vômito. Buscar orientação médica.

TRANSPORTE

Identificação não classificado como perigoso para transporte.

DESEMPENHO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222