

FICHA TÉCNICA

BARONE COLA B503

ADESIVO UNIVERSAL BASE PVA DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E COLAGENS EM GERAL

BARONE COLA B503

É um adesivo concentrado a base de PVA (acetato de polivinila) e base água, monocomponente, pronto para uso, com alto teor de sólidos e excelente aderência. Apresenta acabamento transparente e resinas puras, indicado para uso profissional na construção civil como adesivo para gesso, chapiscos e rebocos e concretos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Aditivação de gessos;
- Adesivo para Argamassas e concretos;
- Aditivação de chapiscos (aderente em concretos e isopor);
- Emboços e rebocos internos e externos;
- Argamassa de regularização de lajes e contrapisos.

VANTAGENS

- Aumenta a aderência e impermeabilidade;
- Melhora a coesão e trabalhabilidade de argamassas;
- Excelente aderência a tração;
- Produto atóxico, de base água;
- Permite diluição.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,0 a 1,1	
Teor de sólidos	%	48 - 50	
Umidade relativa do substrato	%	< 10	
Temperatura de aplicação	°C	5 a 35	
Teor de VOC	g/L	<50g/L	
Viscosidade	cps	7.000 a 9.000	a 23°C e 50% de umidade do ar

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

Aditivo para chapiscos:

Limpar o substrato contra pós, óleos e sujeiras. Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com **BARONE COLA B503**.

Aditivo para argamassas, rebocos e emboços:

Limpar o substrato contra pós, óleos e sujeiras. Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré umedecê-lo para aplicação de argamassa aditivada com **BARONE COLA B503**.

Aplicação do produto:

Misturar **BARONE COLA B503** à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.

Chapiscos:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

Argamassa de Reparo:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).

Argamassa Fina de Regularização:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de Água (1:6). Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia). Com espessura: até 10 mm

Argamassa em Gesso:

Emulsão com traço 1:6 – 1 parte de **BARONE COLA B503** para 6 partes de Água (1:6). Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

EMBALAGEM

Barricas de 50kg.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais devem serem feitas com água corrente.

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.