

FICHA TÉCNICA

BARONE COLA PVA EXTRA

ADESIVO UNIVERSAL BASE PVA DE ALTO DESEMPENHO PARA COLAGENS EM GERAL

BARONE COLA EXTRA

É um adesivo de base PVA (acetato de polivinila) de base água, monocomponente, pronto para uso e com excelente aderência. Apresenta acabamento transparente e resinas puras, indicado para diversos substratos como madeira, papel, papelão, dentre outros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Artesanatos e uso escolar;
- Aditivção de gesso e tintas;
- Montagem e conserto de móveis;
- Papel e papelão;
- Couro;
- Substratos de madeira e laminados.

VANTAGENS

- Acabamento transparente;
- Produto monocomponente, pronto para uso;
- Excelente aderência;
- Produto atóxico, de base água;
- Aplicável em diversos tipos de substratos.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,0 a 1,1	
Secagem ao toque	horas	4	a 23°C e 50% de umidade do ar
Cura total	horas	24	a 23°C e 50% de umidade do ar
Umidade relativa do substrato	%	< 15	
Temperatura de aplicação	°C	5 a 35	

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas, isenta de pó, sujeiras e outras substâncias que possam prejudicar a aderência do adesivo.

BARONE COLA PVA EXTRA é monocomponente e pronta para uso. Aplicar o adesivo de maneira uniforme a preencher toda a superfície, juntando os elementos imediatamente e mantendo as peças pressionadas por pelo menos 1 hora. O tempo total de cura é de 24 horas garantindo um acabamento liso, flexível e transparente.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com água corrente.

COR

Branca.

CONSUMO

Aproximadamente 0,2 a 0,3kg/m²

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

EMBALAGEM

Tubos com 500g, 1kg e tambor de 200kg.

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.