

FICHA TÉCNICA

BARONE GRAUTE SUPER

GRAUTE INDUSTRIALIZADO DE ALTO DESEMPENHO

BARONE GRAUTE SUPER

É um graute industrializado, fluido, de alta precisão e resistência indicado para fixação de equipamentos e reparos em concreto.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Preenchimento de bases de equipamentos, geradores e máquinas.
- Fixar trilhos, tirantes e chumbadores.
- Fixação de elementos pré-moldados de concreto.
- Reforços estruturais.
- Reparos e recuperação de estruturas de concreto.

VANTAGENS

- Produto monocomponente, misturado apenas com água.
- Simples aplicação vertido por gravidade ou através de bombeamento.
- Altas resistências iniciais e finais.
- Alta fluidez com baixa quantidade de água.
- Ótima aderência a substratos minerais.
- Possui retração compensada.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valor	Observações
Densidade (argamassa fresca)	kg/m ³	2,1 a 2,3	
Resistência a compressão	MPa	≥ 40,0	1 dia
	MPa	≥ 55,0	7 dias
	MPa	≥ 65,0	28 dias
Teor de cloretos		Isento	
Espessura mínima	cm	1,0	
Espessura máxima	cm	10	Maiores espessuras possíveis com adição de pedrisco (até 30% em peso)
Proporção de mistura	%	100 : 12	Pó : água (em peso)
Tempo de trabalhabilidade	Minutos	40	A 23°C e 50% de umidade do ar
Dosagem	kg	25	1 saco de Barone Graute Super
	Litros	3,0	Água
Condição de aplicação	°C	5 - 35	Material, ar e substrato base

As condições mencionadas são referentes a testes realizados em temperatura de 23°C e umidade relativa de 50%. Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

Todo o substrato deve estar rugoso (escarificado), livre de sujeiras, pó, partículas soltas e de qualquer substância que possa reduzir a adesão do graute cimentício. Preparar as formas garantindo sua estanqueidade e prosseguir com lavagem abundante de substrato e interior de formas.

Preparo do Produto:

Misturar 1 saco de 25 kg de **BARONE GRAUTE SUPER** em 3,0 litros de água limpa com auxílio de misturador mecânico dotado de hélice helicoidal com baixa rotação. No caso de aplicações com espessuras superiores a 10cm, deve ser adicionado até 30% de brita 0 (em peso).

Aplicação:

Aplicar **BARONE GRAUTE SUPER** lançando o produto dentro das formas e cavidades, com auxílio de baldes, calhas tipo “cachimbo” nas formas, ou bombeamento da mistura. Recomenda-se grauteamento contínuo sempre dentro do período de trabalhabilidade (40 minutos a 23°C) evitando endurecimento e juntas de concretagem que possam prejudicar aderência do sistema.

Cura:

Recomenda-se cura úmida por pelo menos 72h ou utilização de agente de cura química Baronekure para evitar perda de água do graute em suas primeiras idades.

CONSUMO

2100kg/m³ ou 84 sacos/m³

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e materiais deverão ser feitas com o uso de água.

COMPOSIÇÃO

Cimento, areia e aditivos.

EMBALAGEM

BARONE GRAUTE SUPER é fornecido em sacos de 25kg.

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222