

## FICHA TÉCNICA

# BARONE MEGAFIX

## ADESIVO POLIMÉRICO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

### DESCRIÇÃO

É um adesivo sintético base copolímero, indicado para argamassas e chapiscos cimentícios.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Chapisco rolado e projetado;
- Chapiscos comum para argamassas de assentamento;
- Ponte de aderência para argamassas convencionais;
- Adesivo para diversos substratos como concreto, isopor, gesso e alvenaria;
- Adesivo para rebocos e argamassas de reparo.

### VANTAGENS

- Fácil aplicação;
- Reduz fissuras de retração;
- Reduz a permeabilidade de chapiscos e emboços;
- Ótima aderência em diversos substratos lisos e rugosos;
- Resistência ao arrancamento superior.

### PREPARO DO SUBSTRATO

#### **Aditivo para Chapiscos:**

Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com **BARONE MEGAFIX**

#### **Aditivo para Argamassas:**

Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré umedecê-lo para aplicação de argamassa aditivada com **BARONE MEGAFIX**.

### PREPARO DO PRODUTO

Misturar **BARONE MEGAFIX** à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.

### APLICAÇÃO

#### **Chapiscos:**

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE MEGAFIX** para 2 partes de Água (1:2).  
Recomenda utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

#### **Argamassa de Reparo:**

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE MEGAFIX** para 2 partes de Água (1:2).  
Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).

#### **Argamassa Fina de Regularização:**

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE MEGAFIX** para 2 partes de Água (1:2).  
Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).  
Com espessura: até 10 mm.

### **Argamassa em Gesso:**

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE MEGAFIX** para 2 partes de Água (1:2).  
Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

### **ATENÇÃO**

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. O uso excessivo de água na mistura, mesmo com adesivo, pode acarretar fissuras e perda de resistência dos sistemas de revestimento.

### **COMPOSIÇÃO**

Emulsão de copolímeros.

### **COR DO PRODUTO**

Branca.

### **EMBALAGEM**

Balde de 18kg e tambor de 200L.

### **ARMAZENAMENTO**

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

### **MEIO AMBIENTE**

Sempre esvaziar completamente as embalagens.

### **SEGURANÇA**

Para maiores informações de segurança, consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

### **DESEMPENHO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca  
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP  
Fone: (11) 2344 - 2222