

## FICHA TÉCNICA

# BARONE PRIMER ECO

## EMULSÃO ASFÁLTICA DE BASE ÁGUA UTILIZADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

### DESCRIÇÃO

Membrana monocomponente a base de água, composta por asfalto modificado de rápida secagem, especialmente desenvolvida para a imprimação e preparo de superfícies para receber sistemas de impermeabilização com mantas asfálticas. Após a cura total do produto, forma uma película impermeável.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- . Muros e estruturas enterradas;
- . Baldrame, blocos e sapatas;
- . Estruturas de concreto;
- . Superfícies que receberão mantas ou fitas asfálticas.

### BENEFÍCIOS

- . Ótima aderência;
- . Produto atóxico e não inflamável;
- . Isento de odores;
- . Impermeabilização de áreas internas e externas.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

Ensaio laboratorial realizado a 23°C com 50% de URA.

Características	Valor	Unidade	Observação
Densidade	1,0 a 1,1	g/cm <sup>3</sup>	
Tempo de trabalhabilidade	25 a 30	h	
Tempo de cura	6 a 12	h	Entre demãos
	1	Dia	Cura total
Temperatura de aplicação	+5 à +35	°C	

### PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO

#### **Preparo do substrato:**

O substrato deve estar íntegro e sem falhas, livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência do **BARONE PRIMER ECO**. Caso haja necessidade, regularizar o substrato com argamassa. Aguarde a cura completa do substrato regularizado para proceder com a aplicação do produto.

#### **Aplicação:**

**BARONE PRIMER ECO** é um produto monocomponente e que é aplicado sem a necessidade de aquecimento. Antes da aplicação, deve-se homogeneizar o produto por pelo menos 3 minutos com misturador em velocidade baixa.

Aplicar a primeira demão de **BARONE PRIMER ECO** por rolo, trincha ou pincel em toda a extensão desejada. Aguardar 8 horas, dependendo das condições climáticas, antes de prosseguir com a segunda demão. Recomenda-se a utilização de no máximo duas demãos de **BARONE PRIMER ECO** caso haja necessidade.

## **LIMPEZA**

Os materiais utilizados deverão ser limpos com auxílio de água imediatamente após o uso, no entanto, caso o produto estiver seco, há a necessidade de retirar mecanicamente.

## **CONSUMO**

Aproximadamente 300g/m<sup>2</sup>, conforme porosidade do substrato.

## **COMPOSIÇÃO**

Emulsão Asfáltica.

## **COR**

Marrom escuro.

## **EMBALAGEM**

Tambor de 200kg e balde de 18kg.

## **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca  
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP  
Fone: (11) 2344 - 2222