

FICHA TÉCNICA

BARONE SUPERFIX

ADESIVO POLIMÉRICO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

BARONE SUPERFIX

É um adesivo polimérico base PVA promotor de aderência para argamassas e chapiscos cimentícios.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Chapisco rolado e projetado;
- Chapiscos comum para argamassas de assentamento;
- Ponte de aderência para argamassas convencionais;
- Ponte de aderência para argamassas de reparo;
- Adesivo para diversos substratos como concreto, isopor, gesso e alvenaria;

PREPARO DO SUBSTRATO

Adesivo para chapiscos:

Pré-umedecer o substrato, porém sem empoçamentos, antes da aplicação do chapisco aditivado com **BARONE SUPERFIX**.

Adesivo para argamassas:

Deixar o chapisco curar por pelo menos 24h e pré umedecê-lo para aplicação de argamassa aditivada com **BARONE SUPERFIX**.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar **BARONE SUPERFIX** à água de amassamento conforme proporções indicadas para cada aplicação.

APLICAÇÃO

Chapiscos:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda utilizar com argamassas 1:3 (Cimento: Areia).

Argamassa de Reparo:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia).

Argamassa Fina de Regularização:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Recomenda utilizar com argamassas 1:2 (Cimento: Areia) com espessura: até 10 mm.

Argamassa em Gesso:

Emulsão com traço 1:2 – 1 parte de **BARONE SUPERFIX** para 2 partes de Água (1:2). Diluir o Gesso na emulsão para obter a consistência desejada.

ATENÇÃO

Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado. Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. O uso excessivo de água na mistura, mesmo com adesivo, pode acarretar fissuras e perda de resistência dos sistemas de revestimento.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base PVA.

COR

Branco.

MEIO AMBIENTE

Esvaziar completamente as embalagens.

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação.

SEGURANÇA

Para mais informações consultar a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222