

FICHA TÉCNICA

BARONEKURE

AGENTE DE CURA QUÍMICA A BASE DE PARAFINA

BARONEKURE

Produto especialmente desenvolvido para a cura química do concreto, evitando possíveis fissuras nas primeiras idades com um ótimo acabamento superficial, em áreas internas ou externas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Pontes e viadutos;
- Pavimentos de concreto;
- Calçadas e lajes de cobertura;
- Canais e condutos de concreto .

VANTAGENS

- Grande capacidade de retenção de água;
- Evita as molhagens frequentes no concreto ;
- Diminui a ocorrência de fissuras;
- Proteção para o concreto contra vento e sol;
- Não possui solventes;
- Pronto para uso.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Aplicação:

BARONEKURE é monocomponente e pronto para uso, podendo ser aplicado em superfícies horizontais e verticais. Realizar a homogeneização de Baronekure antes da aplicação

O concreto deverá ser vibrado para, na sequência, receber a camada de agente de cura. O concreto não poderá apresentar exsudação superficial neste momento, devendo-se, portanto, aguardar a evaporação da mesma antes de prosseguir com o produto.

Recomenda-se a aplicação com auxílio de spray a uma distância mínima de 40cm, para garantir uma distribuição uniforme em grandes áreas. Áreas menores podem poderão ser aplicadas com auxílio de rolo de lã de pelo curto.

Para a aplicação de revestimentos posteriores no concreto (ex: tintas, capeamentos), faz-se necessário a remoção da película de cura, com auxílio de lixa, escova de aço ou hidrojateamento.

CONSUMO

300 a 400g/m²

COR

Branco.

COMPOSIÇÃO

Emulsão base parafina.

EMBALAGEM

Balde de 18L e Tambores de 200L

VALIDADE

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Mendes, 308 - Mooca
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP
Fone: (11) 2344 - 2222