

## FICHA TÉCNICA

---

# BARONEKURE

## AGENTE DE CURA QUÍMICA A BASE DE PARAFINA

### DESCRIÇÃO

**BARONEKURE** é um produto especialmente desenvolvido para aplicação no concreto fresco, evitando a perda acelerada de água e diminuindo efeitos de fissuração por vento e insolação.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- . Lajes de concreto e calçadas;
- . Pavimentos rígidos;
- . Elementos pré-moldados de concreto;
- . Superfícies de concreto com grandes áreas.

### BENEFÍCIOS

- . Fácil aplicação;
- . Diminui a ocorrência de fissuras;
- . Contribui com a hidratação e ganho de resistência do concreto;
- . Protege o concreto contra efeitos do vento e sol excessivos;
- . Diminui a necessidade do uso de geotêxteis e molhagens constantes.

### PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO

**BARONEKURE** deverá ser pré-homogeneizado antes da aplicação, e recomenda-se o uso de spray costal com uma distancia de 0,5 a 1 m para garantir uma distribuição uniforme. Aguardar de 30 a 90 minutos após o alisamento do concreto antes de iniciar a aspersão do agente de cura. No caso de aplicações pontuais, pode-se aplicar o produto manualmente com o uso de um rolo.

Para a aplicação de tintas ou quaisquer tipos de revestimentos posteriores, certificar-se que o produto foi removido com auxílio de lixa, escova de aço, hidrojateamento ou com recursos a água quente.

### LIMPEZA

Os materiais utilizados deveram ser limpos com uso de água corrente após o uso, no entanto, caso o produto estiver seco, há a necessidade de retirar mecanicamente.

### CONSUMO

0,250 a 0,400 kg/m<sup>2</sup> por camada.

### COMPOSIÇÃO

Parafina

### COR

Branco

### EMBALAGEM

Barril de 200L

## **VALIDADE**

12 meses com a embalagem fechada

## **ARMAZENAMENTO**

Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado.

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade e etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.

Rua Odorico Medes, 308 - Mooca  
CEP 03106030 - SÃO PAULO - SP  
Fone: (11) 2344 - 2222

VERSÃO 1/2020