

## TARRAJEO EMBOLSADO

El Tarrajeo embolsado es una mezcla seca de arena fina, piedra y cemento. Lista para adicionarle la cantidad de agua recomendada.



## APLICACIÓN Y USOS

Sirve para el tarrajeo de muros y cielos rasos. Mezcla predosificada lista para usar en obra: sólo se agrega agua.

## VENTAJAS

Optimización de recursos en mano de obra, materiales y procesos de logística:

### AHORRO

- Menor costo en acarreo de insumos.
- Reducción de espacios por almacenamiento.
- Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.

Empaque con 2 pliegos de papel. En bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.

### CALIDAD

- Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:
- Cementos de la más alta calidad y Agregados de canteras propias, cumpliendo los máximos ensayos.

## MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla (lugar seco y nivelado)
- Colocar todo el contenido en una batea, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Aplicar la mezcla de Tarrajeo y darle el acabado requerido.

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

**1**

### CONSISTENCIA

Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.

**2**

### USOS

No aplicar con temperaturas exteriores extremas (<5° ó >35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.

**3**

### ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

**4**

### SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**PROPORCIÓN CEMENTO:ARENA**

1:4

**AGUA (Litros por bolsa)**

8.0 a 9.0

## RENDIMIENTO REFERENCIAL

### MURO Y CIELO RASO

**CANTIDAD (bolsas)**

1.0

**ESPESOR (cm)**

1.0

**RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)**

2.0

**CANTIDAD (bolsas)**

1.0

**ESPESOR (cm)**

1.5

**RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)**

1.3

**CANTIDAD (bolsas)**

1.0

**ESPESOR (cm)**

2.0

**RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>)**

1.0



991 545 411



ventas@hormigonerasdelsur.com



Calle Contralmirante Villar 342  
Miraflores - Lima - Perú



/HormigonerasDelSur