

MORTERO EMBOLSADO

El Mortero embolsado es una mezcla seca de arena gruesa, piedra y cemento. Lista para adicionarle la cantidad de agua recomendada según tipo de uso.



APLICACIÓN Y USOS

Sirve para el asentado de bloques de concreto, ladrillos de arcilla y contrapisos. Mezcla predosificada lista para usar en obra: sólo se agrega agua.

VENTAJAS

Optimización de recursos en mano de obra, materiales y procesos de logística:

AHORRO

- Menor costo en acarreo de insumos.
- Reducción de espacios por almacenamiento.
- Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.

Empaque con 2 pliegos de papel. En bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.

CALIDAD

- Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:
- Cementos de las más alta calidad y Agregados de canteras propias, cumpliendo los máximos ensayos.

MODO DE EMPLEO

- Preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla (lugar seco y nivelado)
- Colocar todo el contenido en una batea, en una carretilla o en una superficie limpia y plana. Mezclar el contenido.
- Formar una cavidad central, agregar la cantidad indicada de agua y mezclar hasta lograr una consistencia uniforme.
- Aplicar la mezcla de mortero y darle el acabado requerido.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

1

CONSISTENCIA

Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una mezcla correcta. El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. No modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento.

2

USOS

No aplicar con temperaturas exteriores extremas (<5° ó >35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.

3

ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

4

SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPORCIÓN CEMENTO:ARENA

1:4

AGUA (Litros por bolsa)

6.0 a 7.0

RENDIMIENTO REFERENCIAL

MURO CON SOGA - LADRILLO KING KONG 18 HUECOS

CANTIDAD (bolsas) 1.0

ESPESOR (cm) 1.5

RENDIMIENTO (m²) 0.5

MURO CON BLOQUES DE CONCRETO

CANTIDAD (bolsas) 1.0

ESPESOR (cm) 1.0

RENDIMIENTO (m²) 1.5

CONTRAPISOS

CANTIDAD (bolsas) 1.0

ESPESOR (cm) 3.0 a 4.0

RENDIMIENTO (m²) 0.65 a 0.50



991 545 411



ventas@hormigonerasdelsur.com



Calle Contralmirante Villar 342
Miraflores - Lima - Perú



/HormigonerasDelSur