EPOXY CALI MULTIPROPÓSITOS SECADO RÁPIDO

Ficha técnica · Sistema de dos componentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Resina epóxica de dos componentes, sin solventes y con 100 % de sólidos, diseñada para aplicaciones de secado rápido sobre pisos de concreto.

INCLUYE

Parte A: Resina, 38 L
Parte B: Catalizador, 19 L
Volumen total: 57 L

RELACIÓN DE MEZCLA

2:1 en volumen

USOS Y VENTAJAS

- Uso en pisos de concreto como recubrimiento industrial de secado rápido.
- Producto sin solventes, con 100 % de sólidos y excelente adherencia.
- Forma una superficie continua y resistente para uso industrial.
- Funciona como pre-primario, primario y acabado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Preparar mediante escarificado o granallado con patrón en cuadrícula. Eliminar polvo, aceite, grasa, hongos, moho, sales, residuos orgánicos, endurecedores, membranas de curado, selladores, lechada, pintura y cualquier contaminante. El concreto nuevo deberá curar por lo menos 30 días a 25 °C.

MEZCLADO

- Homogeneizar por separado los componentes A y B.
- Agregar 1 parte en volumen del componente B por 2 partes del componente A.
- Mezclar durante 3 minutos con agitador de aspas a baja velocidad y a prueba de explosiones.
- No preparar más producto del que pueda utilizarse durante su vida útil.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Usar llana dentada, jalador dentado o rodillo para epóxico.
- Verter la mezcla directamente en el piso en porciones que puedan distribuirse rápidamente.
- Extender de forma sincronizada e inmediata en la dirección de avance.
- Evitar dejar excesos de material sobre la superficie.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con xilol inmediatamente después de su uso.

INFLUENCIA DE VARIABLES AMBIENTALES

Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por cambios en las condiciones ambientales, especialmente en la temperatura y humedad relativa.

EPOXY CALI MULTIPROPÓSITOS SECADO RÁPIDO

Ficha técnica · Sistema de dos componentes

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

- Realizar pruebas de humedad en el sustrato antes de aplicar.
- Las temperaturas elevadas y las cargas puntuales pueden producir impresiones en la resina.
- La exposición a radiación puede generar una ligera decoloración amarillenta, sin repercusión declarada en el funcionamiento.
- No utilizar calefacción a gas, gasolina, parafina u otros combustibles fósiles; producen CO_2 y H_2O que pueden afectar el acabado.
- Si se requiere calefacción, utilizar únicamente sopladores de aire eléctricos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de Curado	Reaccion quimica
Relación de mezcla en volumen	2:1
Volumen total de mezcla	57 L
Presentación Parte A	Resina, 38 L
Presentación Parte B	Catalizador, 19 L
Sólidos en volumen	100 %

RENDIMIENTO Y APLICACIÓN

Pre-primario	4 mils · 10 m^2/L
Primario	8 mils · 5 m^2/L
Acabado	20 mils · 2 m^2/L

ALMACENAMIENTO

- Vida en almacén: 1 año desde la fecha de fabricación, en envases de origen cerrados y no deteriorados.
- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en los contenedores.
- Almacenar los componentes por separado, en un lugar fresco, seco, bien ventilado y alejado de la luz solar.
- Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se utilicen.
- Almacenar bajo techo entre 5 °C y 35 °C, donde la humedad relativa sea mayor al 50 %.

MANTENIMIENTO

- Instalar tapetes barrera en los accesos.
- Usar llantas blancas en montacargas, patines y rodacargas.
- Limpiar las llantas antes de reingresar a la planta.
- Evitar tarimas de madera con clavos; preferir tarimas de plástico.
- Subir las cuchillas y no arrastrar tarimas.

EPOXY CALI MULTIPROPÓSITOS SECADO RÁPIDO

Ficha técnica · Sistema de dos componentes

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- No utilizar detergentes alcalinos.
- No utilizar solventes como método de limpieza del piso.
- Limpiar tantas veces como sea necesario durante el día.
- Puede utilizarse mop con impregnador, lavadora hombre a bordo o manual, máquina bailarina de baja velocidad, escoba de cerda suave, trapeador, aspiradora o cepillo de cerda suave.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precauciones	El componente B puede causar irritación en la piel y vías respiratorias; es nocivo si se ingiere. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas o sensibilización de la piel.
Seguridad durante el manejo	Consultar las Hojas de Datos de Seguridad de ambas partes para información sobre uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos.



GHS07

ATENCIÓN

Irritación cutánea · Categoría declarada 2
Irritación ocular · Categoría 2B

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Fabricante	Recubrimientos Industriales Epoxy Cali S.A. de C.V.
Dirección	Mariano Arista No. 1200-4, Col. Los Altos, General Escobedo, Nuevo León, México
Teléfono y WhatsApp general	811 567 61 14
Correo	ventas@epoxycali.com

AVISO LEGAL

Esta información y las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Epoxy Cali, cuando el producto se almacena, maneja y aplica correctamente, dentro de su vida útil y conforme a las recomendaciones. Para información sobre garantías, comuníquese con un asesor comercial de Epoxy Cali.