

Dalmatiner- Fassadendämmplatten 032 155

Gevelisolatieplaat van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS)
conform DIN EN 13163, type EPS 032 WDV, 2kleurig grijs/wit



Materiaal

Toepassing	Gevelisolatieplaat voor het isoleren van gevels. De isolatieplaat heeft een stompe ditekant en moet bevestigd worden door middel van lijmen, eventueel in combinatie met pluggen. Geschikt voor het Capatect Isolatiesysteem B.	
Eigenschappen	■ brandklasse B1 conform DIN EN 13501, Euroklasse E ■ blokgeschuimd in twee kleuren ■ krimpvrij ■ vormvast ■ zeer lange levensduur ■ vrij van giftige stoffen en formaldehyde ■ bevat geen cfk, hfk, hfw ■ eenvoudig te verwerken ■ diffusieopen ■ het oppervlak verblind niet ■ type EPS 032 WDV ■ druipt niet bij brand	
Kleur	Grijs-wit gespikkeld	
Opslag	Droog, tegen vocht en UV- en zonlicht beschermen. Niet onafgedekt buiten laten staan.	
Technische eigenschappen	■ Warmtegeleidingsgroep: ■ Warmtegeleiding: ■ Diffusieweerstandsfactor μ (H_2O): ■ Treksterkte: ■ Schuifsterkte: ■ Stortgewicht: ■ Irreversibele lengteverandering:	032 0,032 W/(m · K) conform DIN 4108 30/70 conform DIN EN 13163/ EN 12086 ≥ 150 kPa ≥ 50 kPa ca. 20 kg/m³ conform DIN EN 1602 < 0,15 %

Product-nr.

Plaatdikte (mm)	Afmeting isolatieplaat: 1000 x 500 mm			
	Product-nr. stomp	Product-nr. messing / groef	Product-nr. sponning	Verpakking (m ²)* in krimpfolie
10	155/01	—	—	25,0
20	155/02	—	—	12,5
30	155/03	—	—	8,0
40	155/04	156/04	157/04	6,0
50	155/05	156/05	157/05	5,0
60	155/06	156/06	157/06	4,0
70	155/07	156/07	157/07	3,5
80	155/08	156/08	157/08	3,0
100	155/10	156/10	157/10	2,5
120	155/12	156/12	157/12	2,0
140	155/14	156/14	157/14	1,5
160	155/16	156/16	157/16	1,5
180	155/18	156/18	157/18	1,0
200	155/20	156/20	157/20	1,0
Speciale dikten op aanvraag * Het werkoppervlak verminderd bij diktekanten met messing / groef met ca. 3% en bij sponning met ca. 4%.				

Verwerking

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden, draagkrachtige oude pleisterlagen en goed hechtende verflagen.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet egaal, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Ontkistingsmiddelen grondig verwijderen. Slecht hechtende en bladderende verflagen en sierpleisters verwijderen. Losse delen verwijderen. Holtes open hakken en repareren.

Een zuigende, zanderige en poederende ondergrond tot op de vaste ondergrond schoonmaken en met Sylitol-Konzentrat 111 voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Handmatig aanbrengen van de lijmlaag

De lijm volgens de zogeheten 'punt/worst'- methode (de rand ongeveer 5 cm breed en 3 handpalmgrote dotten lijm in het midden) op het aanhechtingsvlak van de plaat aanbrengen. De lijm dusdanig aanbrengen dat 40% of meer van het oppervlak wordt bedekt. Bij afwerking met Ceratherm moet het lijmooppervlak op de ondergrond >60% zijn. Op gladde, egale ondergronden mag de lijmlaag over het gehele plaatoppervlak worden aangebracht. De lijmlaag met een getande spaan doorkammen. Het lijmverbruik is afhankelijk van de ondergrond. Oneffenheden tot ca. 1 cm kunnen met lijm worden weggewerkt. Bij het lijmen met Capatect-Rollkleber 615 moet de ondergrond absoluut vlak zijn en lijm met de getande spaan of roller over het gehele oppervlak worden aangebracht. Als alternatief kan de lijm ook over het gehele hechtoppervlak van de isolatieplaat worden aangebracht. De ondergrond moet dan wel vlak zijn, zonder oneffenheden en de lijmlaag moet met een getande spaan worden doorgekamd.

Bij verlijmen met de Capatect-Rollkleber 615 mag de ondergrond absoluut geen oneffenheden vertonen. De lijmlaag op het gehele plaatoppervlak aanbrengen.

Machinaal aanbrengen van de lijmlaag

Met de tot het systeem behorende lijm en geschikte spuitmachine op de ondergrond horizontaal worststrepen lijm spuiten (lijmcontact moet $\geq 60\%$ zijn). De worststreep lijm moet ca. 6,0 cm breed zijn en minimaal 10 mm dik. De asafstand tussen de worststrepen mag niet meer zijn dan 10 cm. De isolatieplaat direct in de nog natte lijmlaag aanbrengen door schuiven en goed aandrukken. Er mag geen droge laag gevormd zijn op de lijmlaag.

Verbruik Verwerkingsomstandigheden	De isolatieplaten in steensverband horizontaal en loodrecht aanbrengen en goed aandrukken. Geen lijm op de zijkant van de plaat aanbrengen. Indien er ruimte tussen de platen ontstaat, maximaal 0,5 cm breed, deze opvullen met Capatect-Füllschaum B1. Niveauverschillen tussen de platen onderling moeten voorkomen worden. Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenplaten wegschuren. Schuurstof verwijderen. Bij een overgang naar een andere ondergrond of bij voegen moet de isolatieplaat minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht. De isolatieplaten op hoeken vertand aanbrengen. Zorg voor een loodrechte hoek. Bij een isolatieplaatdikte van > 100 mm moet, om brandklasse B1 te behalen, bij gevelopeningen (bijv. ramen en deuren) rondom een onbrandbare mineralewolplaat worden aangebracht over een strook van 20 cm. Houdt rekening met eventuele speciale voorschriften. De isolatieplaat beschermen, totdat de wapeningslaag is aangebracht, tegen direct zonlicht om zo overmatig opwarmen van het oppervlak te voorkomen. De verlijmde platen zo snel als mogelijk, na de vereiste droogperiode, behandelen met de wapeningspleister. Voor verdere instructies voor het lijmen van de isolatieplaten de technische informatiebladen van de producten 185, 186M, 190, 700 en 615 raadplegen. Bij mechanische verankering door middel van pluggen de juiste hoeveelheid en wijze van aanbrengen aanhouden zoals is voorgeschreven. Dit is per object verschillend en afhankelijk van onder andere ondergrond, hoogte en soort isolatiemateriaal. De isolatieplaat mag niet in contact komen met oplosmiddelen. 1 m²/m² Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur omgevings- en ondergrondtemperatuur niet lager dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C zijn. Vermijd contact met aromatische oplosmiddelen.
--	---

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave) Afval Servicecentrum	Het product bevat HBCD (Hexabromcyclododecan met casnr. 25637-99-4) in een concentratie van > 0,1%. Raadpleeg de technische veiligheidstoelichting. VIB NL: 29 september 2003 Materiaalresten via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl
--	--

Technische informatie nr. 155 · Edition: 08-2012

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Coatings Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be