

# Produktdatenblatt

## SABA Primer H17



**Beschreibung** SABA Primer H17 ist ein Haftverbesserer für poröse Untergründe (2-komponentig).

**Anwendungsgebiete** SABA Primer H17 wurde für die dauerhafte Verbindung von SABA-Polysulfidichtstoffen und -beschichtungen mit verschiedenen porösen Untergründen entwickelt.

- Vorteile**
- frei von Isocyanaten
  - sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Lösungsmittel, Säuren und Basen
  - erfüllt EN 14188-4

### Technische Daten

Eigenschaften*	
Basis Komponente A & B	epoxid & amin
Viskosität Komponente A & B (EN 12092)	wasserdünn & wasserdünn
Dichte Komponente A & B (EN ISO 2811-2)	≈ 1.010 kg/m <sup>3</sup> & ≈ 920 kg/m <sup>3</sup>
Feststoffgehalt Komponente A & B	≈ 45% & ≈ 27%
Verarbeitungstemperatur (min./max.)	+5 °C / +35 °C
Untergrundtemperatur (min./max.)	+5 °C / +35 °C, +3 °C über dem Taupunkt
Trocknungszeit (Minimum)	≈ 30 Minuten
Offene Zeit (maximum)	≈ 6 Stunden
Verbrauch	≈ 150 g/m <sup>2</sup>
Farben (Standard)	transparent
Verpackung	Sets (A + B Komponente) von 500 ml (Verpackung enthält 6 Sets), 900 ml (Verpackung enthält 6 Sets) und 4 Litern
Lagerfähigkeit	bei Schutz vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung in der ungeöffneten Originalverpackung 18 Monate haltbar.
Lagertemperatur (min./max.)	+5 °C / +25 °C

\* Gemäß dem SABA-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

### Geräte

#### Mischen:

- Spachtel

#### Aufbringen:

- pinsel

Wenn Sie sich beraten lassen möchten oder nähere Informationen über die Anwendungsgeräte von SABA wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

### Verarbeitung

**Haftoberfläche Vorbereitung:** Haftflächen müssen formfest, trocken, homogen und frei von Fett, Öl, Staub und losen Partikeln sein. Verunreinigungen wie Zementschlämme, Rost und Bitumen entfernen.

**Mischen:** Die B-Komponente zur A-Komponente geben und 2 bis 3 Minuten lang mit einem Spatel zu einer homogenen, streifenfreien Masse verrühren.

**Aufbringen:** Den Haftverbesserer in einer gleichmäßigen, dünnen Schicht in einer Richtung aufbringen.

**Aushärtungsmechanismus:** Die Trocknungszeit ist von Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängig. Bei hoher Luftfeuchtigkeit/Temperatur verläuft die Trocknung schneller, bei niedriger Luftfeuchtigkeit/Temperatur langsamer.

## Sicherheitshinweise

SABA legt sehr großen Wert auf eine sichere Benutzung und einen verantwortungsbewussten Umgang mit seinen Produkten. Für weitere Informationen über Sicherheitsaspekte verweisen wir auf das betreffende SABA-Sicherheitsdatenblatt.

## Wichtig

Prüfen Sie vor Anwendung die Kompatibilität oder wenden Sie sich an SABA. Bei Verfärbung, Trübung oder Eindickung des Produkts dieses nicht mehr verarbeiten.

## Kontakt

Unsere Kundendienstabteilung beantwortet gerne Ihre Fragen. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale SABA-Niederlassung.

SABA Dinxperlo BV, Hauptsitz	T: +31 (0)315 65 89 99 E: <a href="mailto:sabadinxperlo@saba-adhesives.com">sabadinxperlo@saba-adhesives.com</a>
SABA Polska Sp. z o.o.	T: +48 (0)61 66 45 125 E: <a href="mailto:sabapolska@saba-adhesives.com">sabapolska@saba-adhesives.com</a>
SABA Vertrieb und Anwendung von Chemiewerkstoffen GmbH	T: +49 (0)2871 29 24 00 E: <a href="mailto:sababocholt@saba-adhesives.com">sababocholt@saba-adhesives.com</a>

### SABA Dinxperlo BV

Meniststraat 7 NL-7091 ZZ Dinxperlo • Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo  
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnheim 09065419 • [info@saba-adhesives.com](mailto:info@saba-adhesives.com) • [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entgegen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften verwendet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, Aufträge und Verträge. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer Arnheim unter der Nummer 09065419 hinterlegt und auf unserer Website [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com) veröffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Ihnen kostenlos eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zugeschickt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten eine Beschränkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV sowie eine Rechtswahl zu Gunsten des niederländischen Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der niederländischen Gerichtsbarkeit. Für etwaige Streitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusammenhängen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zuständige Gericht den ausschließlichen Gerichtsstand.  
Versionsnummer 2023/03/17, hiemit verfallen alle vorgehenden Versionen