

Infoblatt

Verarbeitungsanleitung SABA Ecoseal AC





1. Anleitung zum Einbau von SABA Ecoséal AC

Beim Verarbeiten von SABA Ecoséal AC ist wie folgt vorzugehen:

1.2 Haftflächen reinigen

Die Fugenflanken müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein und eine ausreichend feste Oberfläche aufweisen. Lose Teile wie Mörtelreste, Zementschlämme usw. sind mechanisch zu entfernen. Asphalt muss angeschliffen werden, ohne dass ein Bitumenfilm auf der Oberfläche verbleibt. Trenn- und Schalmittel sind mit dem entsprechenden Reinigungsmittel zu entfernen und sehr glatte Oberflächen leicht mit Sandpapier aufzurauen.

1.3 Hinterfüllmaterial anbringen

Fugen sind z.B. mit einer SABA Backfoam Hinterfüllschnur oder ähnlichem, soweit zur Verhinderung einer 3-Flankenhaftung und zur Begrenzung der Fugentiefe erforderlich, fest klemmend zu hinterfüllen. Die optimale Dichtstoffdicke ist von der Fugenbreite abhängig.

1.4 Primern

Zur Haftverbesserung der Fugenflanken sind die Fugenflanken mit dem entsprechendem Primer vorzustreichen. Vor Einbringen des Dichtstoffes ist eine Abluftzeit von mindestens 30 Minuten, höchstens 4 Stunden einzuhalten. Dabei ist zu beachten, dass 2-komponentige Primer vor Gebrauch angemischt werden müssen.

Untergrund	Beton	Asphalt	Emaile
SABA Primer	Primer 9002	Primer 9911	Primer 9102
Komponenten	1	2	1

Für abweichende Untergründe bitte Rücksprache mit SABA.

Den Primer mit einem Pinsel sorgfältig, dünn auf die Haftflächen auftragen. Dafür sorgen, dass alle Haftflächen benetzt werden und die Primerschicht keine Unterbrechungen aufweist.

1.5 Fugenmasse in Fuge spritzen

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5 und +35°C. Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verkürzen die Verarbeitungszeit, niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verzögern die Aushärtung. Die Temperatur der Bauteiloberfläche muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Die Fugenmasse, von der Hinterfüllschnur aufbauend, in den Fugenspalt einbringen. Es ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff guten Kontakt zur Haftflanke erhält (andrücken). Evtl. überschüssiges Material abheben.



1.6 Nachbehandlung

Die Fuge mit in Seifenwasser getränktem Werkzeug (Nachbehandlungsholz, Spatel usw.) bearbeiten, bis eine ebenmäßige, glatte Oberfläche entsteht. Ausschließlich kann eine neutrale und säurefreie Seifenlösung zum Abglätten verwendet werden (ca. 5 % Lösung in Wasser), wie Sabafinish.

Zum Entfernen von unausgehärtetem SABA Ecoseal AC ist Sabaclean 48 einzusetzen.

2. Austausch alter Fugen

Die alte Fugenmasse durch Herausschneiden vollständig entfernen und die Fugenflanken zum Entfernen aller Rückstände leicht anschleifen (zum Beispiel mit Hilfe einer Diamantscheibe). Primern und Verfügen, wie oben beschrieben.

3. Verweise

- Sicherheitsdatenblatt des benutzten Produkts
- Produktblatt des benutzten Produkts

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, T +31 (0)315 65 89 99, F +31 (0)315 65 32 07, Handelsregister Arnhem 09065419, info@saba-adhesives.com, www.saba-adhesives.com

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entgegen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften verwendet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, Aufträge und Verträge. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer Arnhem unter der Nummer 09065419 hinterlegt und auf unserer Website www.saba-adhesives.com veröffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Ihnen kostenlos eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zugeschickt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten eine Beschränkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV ebenso wie eine Rechtswahl zu Gunsten des niederländischen Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der niederländischen Gerichtsbarkeit. Für etwaige Streitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusammenhängen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zuständige Gericht den ausschließlichen Gerichtsstand.

Versionsnummer: 2017-03-13, hiermit verfallen alle vorgehenden Versionen