



MÔ TẢ SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG

VITEC® PU SEAL là dạng keo xám khe một thành phần gốc Polyurethane với cường độ đàn hồi tuyệt vời, không vồng và kín nước tốt. Được sử dụng để điền đầy và bịt kín khe nối, mạch ngừng bê tông, khe co, khe giãn bê tông,

VITEC® PU SEAL có thể được sử dụng cho:

- Khe nối bên trong;
- Khe nối giãn nở;
- Khe nối di chuyển;
- Khe nối bê tông đúc sẵn và khe nối xây dựng.

ƯU ĐIỂM

- ★ Độ giãn dài tốt và độ bám dính tốt;
- ★ Bền, không bị vồng và kín nước;
- ★ Chống lão hóa;
- ★ Ít hao, thi công nhanh;
- ★ Dễ dàng sử dụng và có thể sơn được;
- ★ Không độc hại;

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Màu sắc:** Xám.
- **Thời gian khô mặt** ($25 \pm 2^\circ\text{C}$, W 50%): $1 \div 2$ giờ
- **Thời gian khô hoàn toàn:** ≥ 7 ngày
- **Độ chảy vồng:** 0 mm, rất tốt
- **Khả năng co giãn:** 25% chiều rộng khe
- **Nhiệt độ làm việc:** $5^\circ\text{C} \div 40^\circ\text{C}$
- **Đóng gói:** 600 ml/túýp.
- **Trọng lượng riêng:** $1.3 \pm 1 \text{ g/cm}^3$
- **Giãn dài tối đa** ($25 \pm 2^\circ\text{C}$, W 50%): $\geq 500\%$
- **Độ cứng Shore A** (Sau 28 ngày): ≥ 20
- **Lực chịu xé:** $\geq 6 \text{ N/mm}$
- **Độ đàn hồi** ($25 \pm 2^\circ\text{C}$, W 50%): $\geq 70\%$
- **Tốc độ đông cứng** ($25 \pm 2^\circ\text{C}$): $\leq 3 \text{ mm/24h}$

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Chuẩn bị:

Khe nối phải sạch và khô. Làm sạch tất cả các bụi, bẩn, xà bần, dầu, mỡ và những chất gây bẩn khác. Khối bê tông phải ít nhất 4 tuần tuổi. Đảm bảo các khe nối sạch và trong điều kiện tốt nhất. Về mặt cơ học kết cấu phải chắc, rìa khe nối phải thẳng và góc cạnh. Những rìa hư hại của khe nối phải sửa chữa bằng vữa VITEC® RM01 hoặc liên hệ với VITEC để được tư vấn thêm.

+ **Khối lượng ước tính:** Thể tích keo(ml) = Chiều rộng khe(mm) x chiều sâu khe (mm) x chiều dài khe (m)

2. Thi công lớp lót

Bề mặt cần khô và điều kiện tốt. Trong trường hợp bề mặt khe nối có nhiều rỗ khí hay ẩm ướt nên sử dụng lớp lót VITEC® PR-03 dọc theo khe nối. Đợi lớp lót khô ít nhất từ 15 + 45 phút trước khi thi công keo.



3. Thi công

Đặt túýp keo vào súng bắn chuyên dụng và bắt đầu bơm keo vào khe sao cho keo tiếp xúc hoàn toàn với hai bên thành khe để đảm bảo độ bám dính tốt, sau đó làm đầy khe để không còn bọt khí. Dùng băng dính giấy dán trên bề mặt trước khi xám khe để kiểm soát keo cũng như có được bề mặt đẹp.

4. Bảo dưỡng: Thời gian bảo dưỡng của VITEC® PU SEAL xấp xỉ 7 ngày trước khi tiếp xúc với nước.

5. Vệ sinh: Rửa sạch ngay dụng cụ và thiết bị với xylen.

HẠN CHẾ:

- Không sử dụng trong khu vực có hàm lượng Clo cao.
- Thích hợp cho các khe xám có chiều rộng từ $10 \div 50$ mm.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể. Sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công.

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN: Nơi thoáng mát, tránh sương, ẩm ướt và nhiệt độ cao ($\leq 35^\circ\text{C}$) và 12 tháng khi chưa sử dụng.

* **MIỄN TRỪ:** Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của VITEC dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của VITEC. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. VITEC có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

- ✉ Nhà máy sản xuất: Cụm Công nghiệp Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội
- ✉ Phân phối bởi: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hùng Thiên
- ✉ Địa chỉ: Số 10 Đường Cẩm Nam 3, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- ✉ Tel/Fax: 0931.255.595 / 0915.116.744
- ✉ Email: chongthamhunghien@gmail.com
- ✉ Web: www.chongthamdanang.com.vn

HỆ THỐNG QLCL SẢN PHẨM:



ISO 9001:2008