

BOLETIM TÉCNICO

TINTA PREMIUM - FOSCO

REV.03 - 2025



A TINTA PREMIUM ECOMIX à base água é indicada para uso em ambiente externo e interno com aplicação nas paredes de alvenaria, fibrocimento, blocos de cimentos e Drywall selado.

Apresenta acabamento fosco com excelente custo-benefício devido ao excelente rendimento, baixo odor e secagem rápida. Embalagens com 3,6L , 15L e 18L.




Sem cheiro, após 3 horas



APLICAÇÃO

Diluição: 25% de água potável.
Dilua **2 partes** da tinta com **0,5 parte de água potável.**



Uso de Airless: Dilua com 30% - 40% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

Observação: O tempo de secagem poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT

Descrição	Norma	3,6L	15L	18L	Tempo de Secagem		
Tinta Látex	ABNT NBR 11702	Rendimento Acabado por Embalagem (m ²)			Toque	Entre Demãos	Final
PREMIUM	Item 4.5.3	24	100	120	25 min	2 – 3 horas	3 horas

RENDIMENTO POR DEMÃO, ATÉ: 3,6L (72m²) ; 15L (300 m²) ; 18L (360 m²)

DESEMPENHO CONFORME REQUISITOS NORMATIVOS:

ABNT NBR 15079-1 – Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho.

Tipo de Ensaio	Requisitos NBR 15079-1	Teste	Desempenho
Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de: 6,0 m ² /L	Este produto →	≥ 6,0 m ² /L
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942	Mínimo de: 110 m ² /18 L	Este produto →	Vide quadro de Rendimento acabado
Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943	Mínima de: 90,0%	Este produto →	90,89 ± 0,35 %
Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 15078	Não Aplicável	Este produto →	-
Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940	Mínimo de: 100 ciclos	Este produto →	109,0 ± 1,0 ciclos

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

COMO ESTÁ?	O QUE FAZER?
Superfície em bom estado	Lixe e elimine o pó com pano úmido
Gesso, concreto ou blocos de cimento	Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Fundo Preparador de paredes ECOMIX, com exceção do gesso corrido, neste caso deve-se aplicar Fundo Preparador para Gesso.
Reboco novo	Aguarde no mínimo 30 dias, depois desse tempo, lixe e elimine o pó. Aplique o selador acrílico Ecomix para paredes internas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o fundo preparador de paredes Ecomix.
Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham partes soltas	Lixar e eliminar o pó com um pano úmido. Remova as partes soltas. Aplique o Fundo Preparador Ecomix.
Pequenas imperfeições	Corrija as imperfeições com camadas finas e sucessivas de massa niveladora. Para paredes externas, use Massa Acrílica ECOMIX e, para paredes internas, use Massa Corrida ECOMIX.
Mofo	Lixar e eliminar o pó com um pano úmido. Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água.
Umidade	Antes de pintar, resolva o que está causando o problema. Espere que seque bem para pintar.
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano úmido e aguardar secagem.
Superfície com gordura ou graxa	Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Preparação da superfície conforme norma ABNT NBR 13245

DADOS TÉCNICOS	
Descrição	
Sólidos/Peso	40-55%
Peso Específico	1,30 -1,35 g/cm³
pH	8,5-10
Viscosidade	90 a 100 KU
VOC	< 100 g/L

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica-estirenada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, água e outros aditivos

VALIDADE

42 MESES

ARMAZENAMENTO

Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões: 6 unidades e baldes/latas: 3 unidades

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado no FDS Ficha de Segurança do material e Descarte de acordo com a legislação local. Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Segurança- FDS. Emergências médicas (24 horas) Centro de Assistência Toxicológica: (83) 3216-7007. 3224- 6688. 0800 722 6001. E-mail: ceatox.cg@gmail.com. FDS disponível pelo contato (83) 3330-0769.