

BOLETIM TÉCNICO

MASSA ACRÍLICA

REV.01 - 2025



A **MASSA ACRÍLICA ECOMIX** é indicada para uso em ambientes externos e internos para correção e nivelamento de imperfeições em superfícies de alvenaria, gesso, fibrocimento e concreto.

Apresenta excelente custo-benefício devido ao excelente rendimento por causa de sua consistência cremosa, ótima aderência e alto poder de enchimento. Além de possuir baixo odor, secagem rápida e ser fácil de aplicar e lixar. Embalagens com 5,5 kg, 25kg e 27kg.



ALTO PODER DE ENCHIMENTO – BAIXO ODORE – SECAGEM RÁPIDA – FÁCIL DE LIXAR

APLICAÇÃO

**PRONTA PARA
USO E COM BAIXO
ODOR**

**USO INTERIOR
E EXTERIOR**

APLICAÇÃO

Espátula, aplicador de massa tipo celulósico ou desempenadeira metálica. Rolo e rodo de borracha.

DEMÃOS

2 a 3 porém, dependendo do tipo e estado das superfícies poderá ser necessário um número maior ou menor de demãos. Sempre lixar entre mãos.

SECAGEM

30 minutos ao toque
2 a 3 horas entre demãos
4 horas final

Observação: O tempo de secagem poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT

Descrição	Norma	5,5KG	25KG	27KG	Tempo de Secagem		
Massa Niveladora	ABNT NBR 11702	Rendimento m² (massa fina)			Toque	Entre Demãos	Final
Massa Acrílica	Item 4.7.1	16	75	81	30 min	3 – 4 horas	5 horas
		Rendimento m² (massa grossa)					
		6	28	30			

DESEMPENHO CONFORME REQUISITOS NORMATIVOS:

ABNT NBR 15348 - Tintas para Construção Civil -Massa Niveladora Monocomponente à Base de Dispersão Aquosa para Alvenaria

Tipo de Ensaio	Requisitos NBR 15348	Teste	Desempenho
Absorção de água de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303	Absorção máxima de 18 %	Este produto →	< 17
Resistência à abrasão de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15312	Perda máxima de 5 g	Este produto →	< 4

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

COMO ESTÁ?	O QUE FAZER?
Superfície em bom estado	Lixe e elimine o pó com pano úmido
Superfície com umidade	Antes de aplicar a massa, resolva o que está causando o problema
Superfícies de gesso, concreto ou blocos de cimento	Lixar e eliminar o pó com um pano úmido. Aguardar a secagem e aplicar uma demão de fundo preparador de paredes Ecomix, exceto sobre o gesso. Depois da pintura sobre este tipo de superfície, indicamos o produto Renova Gesso & Drywall.
Reboco novo	Aguarde no mínimo 30 dias, depois desse tempo, lixe e elimine o pó. Aplique o selador acrílico Ecomix para paredes internas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique o fundo preparador de paredes Ecomix.
Reboco fraco, caiação, desagregado ou partes soltas	Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Aplicar previamente o fundo preparador de paredes Ecomix
Imperfeições acentuadas na superfície	Lixar e eliminar o pó com pano com um pano úmido. Corrigir previamente com argamassa.
Partes mofadas	Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para aplicar a massa.
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano úmido e aguardar secagem.
Superfície com gordura ou graxa	Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Espere secar para aplicar a massa.

Preparação da superfície conforme norma ABNT NBR 13245

DADOS TÉCNICOS	
Descrição	
Cor	Branco
Sólidos/Volume	44-48%
Sólidos/Peso	62-65%
Peso Específico	1,50-1,68 g/cm³
pH	8,5-10
VOC	< 5 g/L

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Emulsão acrílica-estirenada, cargas minerais, espessantes acrílicos, microbicidas não metálicos, água e outros aditivos

VALIDADE
12 MESES

ARMAZENAMENTO
Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo de galões 6 unidades e para baldes/latas 3 unidades.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado no FDS Ficha de Segurança do material e Descarte de acordo com a legislação local. Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Segurança- FDS. Emergências médicas (24 horas) Centro de Assistência Toxicológica: (83) 3216-7007. 3224- 6688. 0800 722 6001. E-mail: ceatox.cg@gmail.com . FDS disponível pelo contato (83) 3330-0769.