

LÍNEA DE PRODUCTOS

6800 / SSAC -Tinta de Serigrafía Acrílica

CÓDIGO / DESCRIPCIÓN

S680.011 / SSACC-0011 Negro; S680.040 / SSACC-0040 Naranja; S680.055 / SSACM-0055 Oro Palido; S680.082 / SSACC-0082 Blanco Opaco; S680.090 / SSACT-0090 Barniz; S680.099 / SSACC-0099 Rojo 6800.099; S680.300 / SSACC-0300 Amarillo Primario; S680.310 / SSACC-0310 Amarillo Medio; S680.320 / SSACC-0320 Amarillo Naranja 6800/320; S680.330 / SSACC-0330 Naranja 6800/330; S680.340 / SSACC-0340 Impresión Bermellon; S680.350 / SSACC-0350 RojoEscuro; S680.360 / SSACC-0360Rosa ; S680.370 / SSACC-0370 Violeta; S680.380 / SSACC-0380 Azul Primario; S680.390 / SSACC-0390 Verde Esmeralda; S680.410 / SSACQ-0410 Negro Cromia; S680.422 / SSACQ-0422 Magenta Cromia; S680.442 / SSACQ-0442 Amarillo Quente Cromia; S680.450 / SSACQ-0450 Azul Cromia; S680.CS020 / SSACC-CS020 Amarillo Claro; S680.CS041 / SSACC-CS041 Verde Palido; S680.CS050 / SSACC-CS050 Rojo Vivo; S680.CS052 / SSACC-CS052 Azul Claro; S680.CS055 / SSACC-CS055 Azul Rey; S680.CS070 / SSACC-CS070 Cyclamen; S680.XXX / SSAC-XXXX Colores Especiales

COMPOSICIÓN

Resina de acrílica, solventes, pigmentos, cargas y diversos aditivos..

PROPIEDADES

Tinta acrílica brillante de secado rápido, tiene buena dureza, aplicable a término y formagem soldable

APLICACIÓN

Aplicación serigrafía en automático y semiautomático. Utilizar malla 120-180 hilos / cm.

INDICACIÓN DE SUSTRATOS

PVC, poliestireno, hojas de acrílico, policarbonato, ABS y resina acetal. Las tintas 6800 son los más adaptados para la impresión rótulos luminosos. No debe ser aplicado sobre sustratos tratados con anti-arañazos. Una variedad de sustratos puede influir en la calidad de impresión, se deben realizar aplicaciones experimentales.

RESISTENCIA QUÍMICA

No Aplicable

SECADO / CURADO

Temperatura de secado al aire de 25 ° C / 5 minutos para manejar o el horno de temperatura de 80 ° C / 20 minutos para que el curado completo

DILUCIÓN

Solvente Rápido: D0860 / SSXS-0860, Solvente Lento: D0890 / SSXS-0890; Retardador: RET.W / SSXR-RET.W Añadir 5% a 10% con relación a la cantidad de producto.

Preparado: Eder Junio

Aprobado Claudio Luiz Nunes

Forma

Orig. Fecha 10/10/2002

Rev. Fecha: 31/3/2010

Rev. N°: 5

DP 7.3.3 - BT

CATÁLISIS

No Aplicable

POT-LIFE

No Aplicable

LIMPIEZA

Utilice el Solvente de Limpieza D0840 / SSXL-0840

ADITIVOS

SDIV.125 / SASE-0125 Antiespumante, SDIV.126 / base siliconada SSAL-0126: Añadir 0,5% a 1% en la cantidad de producto.

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, ventilado, libre de fuentes de calor y luz, sin diluir y en su embalaje original.

FECHA DE CADUCIDAD

24 meses para los colores básicos y sus mezclas en general, y de 6 meses para colores perlados, colores metálicas y metalizados y 3 para el color fluorescente.

Productos caducados deben ser revalidados por los valores establecidos por el Departamento de Comercio. Preferiblemente, el cliente debe conducir su propia revalidación observar las características de la aplicación del producto / es de por sí única responsabilidad del cliente.

CUIDADO / ATENCIÓN

Producto INFLAMABLE a base de solventes . Nocivo / irritantes da vías de exposición : inhalación, piel, ojos, ingestión. Almacenamiento : lejos de los niños / animales , sin abrir , en un cubierto, fresco , seco y alejado de fuentes de calor . Aplicación: ventilado y utilización PPE máscara / gafas / guantes . No incinere / reutilizar los envases . En caso de contacto con los ojos / piel , lavar con agua corriente. Evite la inhalación de vapores. En caso de ingestión , no provocar el vómito , llame a su doctor. Nota para el médico : comprobar los hechos descritos por la víctima, realizar procedimientos a los tratamientos sintomáticos. En el caso de los extintores de incendio, utilizar : dióxido de carbono, carga de pólvora a presión. En caso de derrame / fuga , protéjase con un equipo de seguridad , evitar su arrastre a suelo , el medio acuático , los desagües. Insoluble en agua . Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente , desecho como es la legislación ambiental (véase agencias gubernamentales) .

COMENTARIOS

ANTES DE LA OPERACIÓN VER / LER LA SEGURIDAD . Los datos contenidos en esta información son los resultados experimentales realizados en el laboratorio y en control. A variedad de sustratos pueden influir en la calidad de la impresión, se deben realizar aplicaciones experimentales . La conexión entre la hoja de datos del producto x Código está dado por la línea de la familia / producto a través de los cuatro primeros dígitos del código del artículo (que figura en el encabezamiento) , de modo que un producto que contenga estos los dígitos iniciales del código , es parte de la línea de productos de esta ficha técnica . Ejemplo: el elemento de código SSACT- 0090 , boletín técnico SSAC . Colores especiales S680.XXX / SSAC -XXXX corresponde a la numeración secuencial. La viscosidad del producto puede ser cambiado durante el período de validez , debido principalmente a la apertura del envase para el uso rutinario del producto , en este caso se deben realizar ajuste de dilución si la viscosidad de aplicación inherente en el proceso , ver dilución artículo. La viscosidad del producto, también puede ser alterado dependiendo de las condiciones climáticas , las altas y bajas temperaturas , consulte item dilución o aditivos..

Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Matriz: +55 12-3644-1550 / Filial: +55 11-2085-4876

email: assistenciaticnica@tecnopaint.com.br

Preparado Eder Junio

Aprobado Claudio Luiz Nunes

Forma Orig. Fecha 10/10/2002

Rev. Fecha: 31/3/2010

Rev. Nº: 5

DP 7.3.3 - BT