

IMPERMEABILIZANTE FXN

DESCRIPCIÓN:

El impermeabilizante FXN está fabricado a base de resina elastomerica modificada y aditivada de alta viscosidad, con excelente adherencia a múltiples sustratos. Gran resistencia a la abrasión que por su formulación conserva memoria y es flexible. El control del pH en combinación con las resinas nos ayuda a soportar temperaturas hasta 50°C. Alta impermeabilidad, así como estabilidad a la intemperie. No tóxico. Eco - amigable: Libre de compuestos contaminantes, bajo VOC, libre de alquifénol etoxilado.

PRESENTACIONES:

- Galón 4 Lt
- Cubeta 19 Lt
- Tambo 200 LT

ESPECIFICACIONES:

Años:	Sólidos	Viscosidad:	Densidad	PH
3 años	± 30-36	25,000 a 35,000 cps. Aprox. (Brookfield RVF spin 6:20 rpm. @ 21°C)	1.14 ± 0.04 g/mL	8.5-9.5
5 años	± 40-45	25,000 a 35,000 cps. Aprox. (Brookfield RVF spin 6:20 rpm. @ 21°C)	1.14 ± 0.04 g/mL	8.5-9.5
7 años	± 50-55	25,000 a 35,000 cps. Aprox. (Brookfield RVF spin 6:20 rpm. @ 21°C)	1.19 ± 0.04 g/mL	8.5-9.5
Rendimiento		Permeabilidad	Estabilidad Mecánica	
1 L / 2 M² Aprox.		Al vapor de agua NG/PASM (0.00158)	Excelente (Hamilton Beach Mixer, 15 min. @ 10,000 rpm)	
Olor:	Colores:	RESISTENCIA A IMPACTOS		REFLECTANCIA SOLAR
Característico	Terracota y Blanco	TENSION (PSI) 350		83.6

APLICACIONES: Para todo tipo de superficies nuevas o que requieran mantenimiento.

HERAMIENTAS DE APLICACION: Rodillo, Brocha, Cepillo de cerdas suave.

USOS: El impermeabilizante FXN sirve para aislar, sellar y proteger de la humedad. Se recomienda para aprovechar su potencial aplicarlo sin humedad en el área de trabajo, así como libre de polvo. Es muy importante que este expuesto al sol y su secado aproximado es de 2 horas por mano de aplicación.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.
- Aplicar adhesivo sellador FXN para promover la adherencia y sellar los poros.
- Mezclar bien antes de usarlo.
- Aplicar una capa uniforme, dejar secar (2 horas) y la siguiente capa aplicar en forma transversal.

Para mayor efectividad se recomienda retirar el tratamiento anterior y reparar grietas y fisuras existentes.

PRECAUCIONES:

- No aplique bajo amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies encharcadas.
- No aplique a temperaturas menores a los 5°C y superiores a 45°C.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.

MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD:

- En caso de contacto con ojos y piel, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lentes de seguridad.

ALMACENAJE: El impermeabilizante FXN tiene una excelente estabilidad en condiciones normales. Se recomienda mantenerlo bajo techo y alejado de fuentes de calor y radiación UV a temperatura no mayor a 35°C. Recomendamos el uso de este producto en un tiempo máximo de 1 año de almacenamiento.