

IMPER VP 3 AÑOS

Impermeabilizante estiren acrílico en base agua con excelente anclaje acabado mate, sin problemas de amarillamiento.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Viscoso
% Solidos	52.0
Viscosidad *	37,000 – 42,000 Cps
PH	7
Dureza Shore **	40
Rendimiento teórico (primario y dos manos)	0.8 – 1 M2/LT
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto	30 mins
Tiempo curado	48 hrs
Tiempo curado total	3 días
Acabado	Semimate
Color	Blanco / Rojo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de loza y del tipo de membrana de refuerzo.
2. Se debe aplicar "VP Sellador" acrílico 3:1 para cerrar poro y resanar todas las grietas e imperfecciones de superficie, revisión de chaflanes, etc.
3. Para resanar grietas recomendamos nuestro cemento plástico VP PLASTIC, aplicar una mano sin diluir y dejar secar 24 hrs, y posteriormente segunda mano de forma perpendicular.

4. Si se usa malla de refuerzo, se aplica una mano sin diluir para ir pegando la malla, posteriormente se aplica mano por encima de la malla hacia un solo lado y 24 hrs después en forma perpendicular.
5. Duración 3 años dándole su respectivo mantenimiento a la loza y puede variar en función de las condiciones de la losa, espesor de aplicación, calidad del trabajo efectuado, condiciones climáticas, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Cepillo

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de googles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambo 200 lts

NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAINST.

Este producto se apegue a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORES*. VIPAINST no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

