

VP FLEX

*Pintura Vinil Acrílica de excelente adherencia y durabilidad
Base agua sin problemas de amarillamiento, con acción
antibacterial y antiviral.*

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Aspecto | Color blanco y pasteles |
| % Sólidos | 60 |
| Viscosidad * | 10000 – 15000 CPS |
| PH | 8.0 – 9.0 |
| Ciclos de lavado | 4000 |
| Dureza Shore ** | 68 |
| Rendimiento | 10 - 12 M2/LT |
| Solvente | Agua |
| Tiempo secado tacto | 30 mins |
| Tiempo curado | 48 hrs |
| Acabado | Mate / Semimate |
| Color | Selección |
| Dilución | 10% con rodillo |
| Metales pesados | Libre |

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de muro.
2. Se debe aplicar “VP Sellador” para cerrar poro y aplicar primera mano.
3. Dejar secar 45 minutos entre primera y segunda mano.

USOS

Como recubrimiento para cemento, mortero o concreto para dar color y protección a muros interiores y exteriores de cemento, mortero fachada estuco, paste, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo Airless

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de goggles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambo 200 lts

NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAIN.

Este producto se apeg a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORS*.

VIPAIN no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

